

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	34753
Descrição Básica:	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	NBR 5.736; NBR 16697:2018
Imagem:	
Informações Gerais:	O cimento Portland pozolânico tem baixo calor de hidratação, o que o torna bastante recomendável na concretagem de grandes volumes e sob temperaturas elevadas. Em consequência do seu baixo ganho de resistência nas primeiras idades, não é recomendado para uso em argamassa armada, concreto de desforma rápida sem cura térmica e concreto protendido pré-tensionado. Em contrapartida, é altamente eficiente em argamassas de assentamento e revestimento, em concreto magro, concreto armado, concreto para pavimentos e solo-cimento.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 10 02 02 00 00: Cimento; - 0M 20 10 05 03 07 00: Cimento pozolânico CP-IV.
Atualizado em:	2023-02-22 00:00:00