

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	34770
Descrição Básica:	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA
Unidade de Cálculo:	T
Normas Técnicas:	NBR 6560:2016, NBR 6576:2007, NBR 14950:2003, NBR 12949:1993, DNIT 031/2006 - ES
Imagem:	
Informações Gerais:	Mistura usinada de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a quente. Na usina, tanto agregados como ligantes são previamente aquecidos para depois serem misturados. Deve ser aplicada sobre superfície imprimada e/ou pintada, que após comprimida, resulte em um pavimento flexível com desempenho em resistir a esforços. A sigla CAP (Cimentos Asfálticos de Petróleo), seguida de uma numeração, especifica a classificação por penetração do material segundo ensaio de penetração (100g, 5s, 25°C). Coleta de preço realizada diretamente na usina, sem incluir frete/transporte.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Classificação a definir
Atualizado em:	2019-05-17 00:00:00