

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	36170
Descrição Básica:	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO , *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 9781:2013
Imagem:	



Informações Gerais:	Bloco/ piso intertravado é elemento pré-moldado de concreto produzido em cimento Portland, agregados e água. Cor natural (sem pintura), liso.Formato da peça retangular, onda, 16 faces, etc. (tipo I, conforme NBR 9781 - peças no formato próximo ao retangular, com bordas onduladas ou não). Com a resistência de 35 Mpa os blocos são utilizados como revestimento para pavimentações intertravadas, próprio para tráfego de pedestres, veículos leves e comerciais leves, tráfego médio e tráfego pesado para a espessura de 8 cm.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 02 22 14 00 00 00: Pavimentação intertravada - Blocos; - 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.
Atualizado em:	2023-02-01 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.