

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI: 38406**Descrição Básica:** CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)**Unidade de Cálculo:** M3**Normas Técnicas:** NBR 7212:2012, NBR 14026:2012, NBR 8953:2015.**Imagem:****Informações Gerais:**

O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de serviços de concretagem incluindo material com envio a obra em caminhão betoneira. A classe C30 indica o valor do $f_{ck} = 30$ MPa. A faixa de abatimento indicada está contida na classe de consistência S100 ($100 = a < 160$ mm), normatizada. Apesar de ser bombeável não foi considerado o serviço de bombeamento para este insumo (não inclui a bomba estacionária). Os preços para este insumo são majoritariamente coletados na capital e região metropolitana, e por isso, considera-se que está incluso o transporte dentro do limite da região metropolitana (considerado o transporte somente para perímetro urbano nas proximidades da usina).

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 04 02 02 06 00 00: Concreto usinado bombeável.

Atualizado em:

2023-06-16 00:00:00