

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	38409
Descrição Básica:	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Unidade de Cálculo:	M3
Normas Técnicas:	NBR 7212:2012, NBR 14026:2012, NBR 8953:2015.
Imagem:	
Informações Gerais:	O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de serviços de concretagem incluindo material com envio a obra em caminhão betoneira. A classe C30 indica o valor do fck = 30 MPa. A faixa de abatimento indicada está contida na classe de consistência S160 (160 = a < 220 mm), normatizada. Apesar de ser bombeável não foi considerado o serviço de bombeamento para este insumo (não inclui a bomba estacionária). Os preços para este insumo são majoritariamente coletados na capital e região metropolitana, e por isso, considera-se que está incluso o transporte dentro do limite da região metropolitana (considerado o transporte somente para perímetro urbano nas proximidades da usina).
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 04 02 02 06 00 00: Concreto usinado bombeável.
Atualizado em:	2023-06-16 00:00:00