

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	39014
Descrição Básica:	FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO AÇO MAIOR 1000 MPA
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	NBR 15530:2019
Imagem:	



Informações Gerais:	Fibra de aço para reforço de concreto, produzidas a partir de fios trefilados de aço de baixo teor de carbono, fornecidos soltos. Fibras do TIPO A (fibra com ancoragem nas pontas), Classe I (oriunda de arame trefilado a frio), com 30 mm aproximadamente de comprimento, diâmetro do fio de aproximadamente 0,60mm e fator de forma aproximado de 50 L/d. Resistência mínima do arame superior a 1000 Mpa. As fibras possuem dobras em forma de gancho nas pontas e atuam como um armadura tridimensional, reduzindo a propagação de fissuras e aumentando a resistência do concreto pós-fissuração tornado-se mais dúctil e menos permeável. Aplicação em revestimento de túneis, solo grampeado (concreto projetado).
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 06 02 00 00 00: Fibras metálicas; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono.
Atualizado em:	2018-12-18 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.