

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	40424
Descrição Básica:	CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	ASTM A36; ABNT NBR 6650:2014; NBR 6648:2014 CG26; NBR 7007:2016 MR250
Imagem:	
Informações Gerais:	A chapa de aço grossa com qualidade estrutural e é um aço leve, ou de baixo carbono, que contém 99% de ferro e pequenas quantidades de carbono, manganês, cobre, fósforo e enxofre. É fabricada através de um processo de laminação a quente. Possui superfície rugosa. É amplamente utilizada em componentes estruturais que precisam ter desempenho mecânico aliado a boas características de soldabilidade, tais como: pontes, torres de linhas de transmissão, caçambas, estruturas de máquinas e equipamentos, indústria agrícola, construção estrutural etc. Peso estimado de 37,29 kg/m². Para a coleta, considerar chapa de 1200 x 3000 mm.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 22 10 00 00 00: Chapas; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono.
Atualizado em:	2018-10-17 00:00:00