

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	41965
Descrição Básica:	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
Unidade de Cálculo:	T
Normas Técnicas:	NBR 6560:2016, NBR 6576:2007, NBR 14950:2003, NBR 12949:1993, DNIT 031/2006 - ES
Imagem:	
Informações Gerais:	Mistura usinada de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a quente. Deve ser aplicada sobre superfície imprimada e/ou pintada, que após comprimida, resulte em um pavimento flexível com desempenho em resistir a esforços. Binder é uma das camadas de concreto asfáltico, a camada de ligação, que fica entre a base e a camada de rolamento, ou capa, que fica em contato direto com os veículos. Entre elas, há uma segunda imprimação ligante. A sigla CAP (Cimentos Asfálticos de Petróleo), seguida de uma numeração, especifica a classificação por penetração do material segundo ensaio de penetração (100g, 5s, 25°C).
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Classificação a definir
Atualizado em:	2021-12-30 00:00:00