

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	43830
Descrição Básica:	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	ABNT NBR 5765:2012, NBR 14856:2002.
Imagem:	
Informações Gerais:	Produzido a partir do CAP e solventes derivados de petróleo para aplicação em temperatura ambiente. Designados conforme velocidade de evaporação do solvente: cura média (CM) e cura rápida (CR). O CM-30 é utilizado em pavimentação na etapa de imprimção, sendo indicado para superfícies com textura fechada. Produzido em usinas asfálticas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 10 02 10 00 00: Asfalto/betume; - 0M 20 10 07 01 01 00: Asfalto.
Atualizado em:	2021-08-11 00:00:00