

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44365
Descrição Básica:	PRE-MISTURADO A FRIO (PMF) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM RM-1C - AQUISICAO POSTO USINA
Unidade de Cálculo:	T
Normas Técnicas:	DNIT 153/2010
Imagem:	



Informações Gerais:	PMF são misturas asfálticas confeccionadas com equipamentos misturadores apropriados. O PMF é composto por agregados granulométricos e misturado com ligante asfáltico em operação realizada à temperatura ambiente. O PMF é um material que pode ser usado em pavimentos temporários e em casos emergenciais. Não é o ideal para ser empregado em pavimentos com circulação de veículos pesado ou de grande tráfego diário. Um período de cura para o PMF é necessário para que a capacidade adesiva do ligante seja mantida. Em comparação com as misturas a quente, o PMF necessita de um maior volume de vazios para que a água evapore. Há maior desgaste ao uso e envelhecimento acelerado em comparação com o CBUQ, por estar mais sensível a ação da água e do ar. Inúmeros estudos comprovam que o número de repetições de carga para romper um corpo de prova é muito maior para um CBUQ do que para um PMF. Alguns valores de estabilidade Marshall só podem ser atingidos pelo CBUQ. O PMF apresenta limitações para aplicação em rodovias, principalmente quando há previsão de cargas pesadas circulando sobre o pavimento.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Classificação a definir
Atualizado em:	2021-08-11 00:00:00