

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44948
Descrição Básica:	LA DE PET CONSTITUIDA POR FIBRAS DE POLIESTER, SEM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA 5,0 CM, ROLO COM LARGURA DE 0,60 M E COMPRIMENTO DE 25,00 M
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR16832:2020
Imagem:	



Informações Gerais:	A lã de PET proporciona isolamento térmico e acústico, formada por fibras de poliéster, provenientes da reciclagem de garrafas PET, distribuídas aleatoriamente de forma tridimensional apresentada em forma de rolo. Possui absorção de umidade inferior a 2% do seu peso bruto, resistência mínima à tração equivalente a quatro vezes o valor médio do peso de três trechos de lã de PET com área igual a 1,50 m², condutividade térmica inferior a 0,049 W/m.K a uma temperatura média de 24 °C e reação ao fogo de classe II-A. Classificado como material não cancerígeno. Pode ser aplicada no preenchimento de paredes de drywall, forro e contrapiso ou como tratamento acústico e antivibratório de instalações prediais.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Classificação a definir
Atualizado em:	2022-09-06 00:00:00