

Cu	Cr	P	Ni	Mo	Sn	Sb	Al	S	Mg	Pb	Ti	As	Bi	V
0,020	0,032	0,007	0,010	0,001	0,000	0,007	0,046	0,006	0,001	0,002	0,003	0,003	0,002	0,000
0,300	0,090	0,050	0,040	0,010	0,020	0,010	0,010	0,010	0,050	0,000	0,010	0,001	0,000	0,010
0,125	0,035	0,010	0,013	0,001	0,058	0,007	0,036	0,017	0,001	0,002	0,004	0,005	0,002	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0781	0,0401	0,0139	0,0147	0,0024	0,0114	0,0072	0,0369	0,0079	0,0087	0,0016	0,0041	0,0028	0,0016	0,0016