

| | | Composant | Impurété | ONO | C | Si | Mn | Cu | Cr |
|-----------|---------------------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GS 450-10 | Valeur Min par four | | 1,100 | 0.145 | 3,550 | 2,100 | 0,150 | | |
| | Valeur visée | | | | | | | | |
| | Valeur Max par four | | 1,220 | 0.20 | 3,650 | 2,200 | 0,250 | 0,070 | 0,050 |