ARBIDE TRATAMIENTOS, S.L.
Pol. Ind. El Saco, Parc. 12
26350 Cenicero (La Rioja)
Tel. 941 454 200
info@arbide.com

HOJA DE SERVICIO

TRATAMIENTO DE MADERA EN AUTOCLAVE

N.º Hoja: AUT-2609
Fecha: 14/10/2026

CLIENTE

Nombre/Razón social: Cliente de prueba, S.L.
CIF/NIF: B12345678
Contacto: Pedro Gómez
Dirección: C/ Los Pinos, 24
CP / Provincia: 39500 - Cantabria
Teléfono: 942 123 456
Email: pedidos@ejemplo.es

MADERA / MATERIAL

Especie: Pino **Humedad antes:** 21 % **Clase de uso:** 3.1

Unidades	Largo (m)	Ancho (m)	Grosor (m)	Total (m³)
25	5,000	0,200	0,070	0,1750
30	4,000	0,150	0,070	0,1260

VOLUMEN TOTAL TRATADO: 0,3010 m³

SERVICIO

Hora inicio: 08:00 h
Hora finalización: 14:30 h

PARÁMETROS DEL CICLO

Vacío inicial:	-0,80 bar
Vacío constante:	-0,75 bar
Pulverización en vacío:	10 min
Pulverización con vacío decreciente:	30 min
Secado:	60 min

FOTOGRAFÍA DEL MATERIAL

PRODUCTO PROTECTOR

Producto: Coritolog
Listo al uso: ☑ Sí ☐ No

ENTRADA Y SALIDA DE MADERA

Albarán entrada: 26001
Fecha entrada: 12/10/2026

Albarán salida/entrega: 26599
Fecha salida: 14/10/2026

DOCUMENTACIÓN DEL CICLO ADJUNTA

☑ Registro / gráfica del ciclo
☑ Certificado del producto
☐ Otros: _____

OBSERVACIONES

Tratamiento realizado según condiciones del producto.

DIRECTOR TÉCNICO

Nombre: Director de prueba
N.º colegiado: 8.452

Firma y sello: