

Proceso de termofusión de tuberías Hidro 3 Aluminio



Para fusionar el tubo Hidro 3 Aluminio® deberá rectificar previamente su diámetro exterior. El rectificador remueve fácil y completamente el sobre espesor conformado por la capa exterior marrón y la capa de aluminio.



Para el rectificado, se introduce el extremo del tubo en la guía del rectificador.



Ejerciendo una ligera presión y girando la herramienta en sentido horario hasta hacer tope.



No es necesario marcar la profundidad de penetración. El tope del rectificador determina la profundidad exacta.



Una vez rectificado el tubo se continúa con el procedimiento habitual de termofusión aplicando las pautas y recomendaciones anteriormente detalladas.

Procedimiento de termofusiones a destiempo

En aquellos casos donde no es posible calentar simultáneamente tubo y accesorio, se puede realizar una termofusión a destiempo. En estos casos proceda de la siguiente manera:

- 1) Caliente la conexión el triple de tiempo habitual.
- 2) Caliente el tubo el tiempo mínimo habitual.
- 3) Realice la unión sin pérdidas de tiempo.

Recomendaciones y aclaraciones importantes

El tiempo mínimo de calentamiento se comienza a medir cuando se completo la introducción. Cuando se trabaja en ambientes fríos (temperaturas menores de 10°C) se recomienda aumentar 50% los tiempos mínimos de calentamiento.

Se recomienda evitar trabajar en presencia de corrientes de aire. La temperatura de fusión es de 260°C, no se debe trabajar con termofusores graduados o seteados a mayor o menor temperatura.

**EVITÁ POTENCIALES PÉRDIDAS,
ROTURAS Y FISURAS**

UTILIZÁ SIEMPRE BOQUILLAS H3
ORIGINALES Y SEGUÍ LAS INSTRUCCIONES

