## Inspección Visual Ordinaria

Ficha de Inspección: xxxx Fecha: dd/mm/aaa Técnico: xxxx p.k. inicio: xx+xxx p.k. fin: xx+xxx

Observaciones:	

Requisitos	Pesos (PR)	Criterios	Pesos (PC)	Indicadores	Pesos (PI)	Parámetro	Valor (0-100)
					25%	No observado	0
				I1. Extensión		Reducida	5
						Media	40
		C1. Fisuración por esfuerzos	25%			Elevada	100
				I2. Abertura	65%	No observado	0
						<0,3mm	15
		C1. Fisuración por estuerzos				0,3mm-0,6mm	60
						>0,6mm	100
					10%	No observado	0
				12 Langitud		Pequeña	5
				13. Longitud		Apreciable	70
						Elevada	100
						No observado	0
				IA Cuparficia	10%	Pequeña	5
				I4. Superficie	10%	Apreciable	70
						Grande	100
						No observado	0
				I5. Grado corrosión	15%	Moderado	3
				15. Grado corrosion	15%	Avanzado	90
		C2. Daños en armadura	25%			Fuerte	100
					25%	No observado	0
R1. Daños estructurales	70%			I6. Pérdida de sección		<10%	30
						10%-50%	75
						>50%	100
				I7. Rotura	50%	No observado	0
						Parcial	90
						Total	100
		C3. Deformaciones		I8. Desplazamiento	70%	No observado	0
			30%			Moderado	50
						Apreciable	90
						Elevado	100
				19. Superficie def.	30%	No observado	0
						Pequeña	30
						Apreciable	90
						Grande	100
		C4. Pérdida alineación hastiales	10%	I10. Ángulo	100%	No observado	0
						<2º	30
						2º-10º	80
						>10º	100
		C5. Daño a estructura por fuego	10%	l11. Extensión	100%	No observado	0
						Pequeña	5
						Apreciable	50
						Grande	100

Requisitos	Pesos (PR)	Criterios	Pesos (PC)	Indicadores	Pesos (PI)	Parámetro	Valor (0-100)
пецияноз	, ,				,	No observado	0
		C6. Humedades	5%		10000	<10%	5
		Cb. Hulliedades	3%	I12. Superficie	100%	10%-50%	50
						>50%	100
						No observado	0
			1	I13. Caudal	65%	Pequeño	20
				125. Caada.		Apreciable	70
		C7. Filtraciones	10%			Elevado	100
						No observado <5%	0
				I14. Superficie	35%	<5% 5%-40%	10 60
						>40%	100
						No observado	0
						<10%	10
		C8. Eflorescencias	10%	I15. Superficie	100%	10%-35%	50
						>35%	100
						No observado	0
				I16. Superficie	40%	Pequeña	5
				110. Superficie	40%	Apreciable	30
		C9. Desconchones con armadura	25%			Grande	100
		vista				No observado	0
				I17. Profundidad	60%	Pequeña	10
						Apreciable Elevada	50
						No observado	100
						Pequeña	5
				I18. Superficie	65%	Apreciable	30
		C10. Desconchones sin armadura				Grande	100
		vista	20%		-	No observado	0
R2. Daños relacionados con		, see				Pequeña	5
durabilidad	25%			I19. Profundidad	35%	Apreciable	45
						Elevada	100
						No observado	0
				130 Profundidad	659/	Pequeña	5
				I20. Profundidad	65%	Apreciable	40
		C11. Degradacion juntas dilatación	15%			Elevada	100
		losas	15%			No observado	0
				I21. Longitud	35%	Reducida	2
						Media	30
						Elevada	100
				122. Profundidad	55%	No observado	0
						Pequeña Apreciable	25 45
		C12. Degradación revestimiento				Elevada	100
		hormigón	10%			No observado	0
		gen			45%	Pequeña	20
				123. Superficie		Apreciable	70
						Grande	100
						No observado	0
				I24. Extensión	30%	Reducida	5
						Media	40
						Elevada	100
						No observado	0
		C13. Fisuración por retracción y	5%	I25. Abertura	55%	Moderada	15
		deformaciones impuestas				Pronunciada	80
					<del>                                     </del>	Elevada No observado	100
						Pequeña	5
				I26. Longitud	15%	Apreciable	70
						Elevada	100
	5%	C14. Drenaje/canalización de filtraciones			55%	Ausencia	100
				I27. Existencia		Media	20
						Existencia	0
R3. Daños en elementos auxiliares o con afección a la explotación			55%	I28. Rotura	45%	No observado	0
						Parcial	10
						Elevada	80
						Total	100
		C15. Elementos con riesgo de desprendimiento	45%	I29. Cantidad	50%	No observado	0
						Media	20
						Elevada	100
						No observado	0
				I30. Tamaño	50%	Pequeño	10
	1	1	1		3070	Mact: -	00
				iso. ramano	3070	Medio Grande	80 100