

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

"REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE:	INDHR	Registro N°:	PVF/339/18/29
OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO	Tipo de Concreto:	N
	CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	MR de proyecto:	48
	ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	–	
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla		
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 14+639 AL 14+672 Y CPO IZQ LADO DER KM 14+817 AL 14+712, 14+657.50 AL 14+546.80		

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y humedad	Punto			cho m	-	ralte :m	Local	zacion d	e la falla	en mm	Distancia entre apoyos	Distancia entre puntos	Carga aplicada	Modulo de ruptura	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom	(cm)	de carga(cm)	(kgf)	(kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	Realizo
PVF-XI-28-GLCC-02-519	2018-11-28	2018-12-05	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	39	28	34	34	45,0	15,0	2 732	36,4		9,59	Gabino Mena
PVF-XI-28-GLCC-10-522	2018-11-28	2018-12-05	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	33	47	40	40	45,0	15,0	2 801	37,4		9,74	Gabino Mena
PVF-XI-28-GLCC-16-525	2018-11-28	2018-12-05	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	47	30	52	43	45,0	15,0	2 735	36,5		9,60	Gabino Mena
PVF-XI-28-GLCC-06-520	2018-11-28	2019-01-08	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	25	18	29	24	45,0	15,0	3 640	48,5		9,80	Gabino Mena
PVF-XI-28-GLCC-09-521	2018-11-28	2019-01-08	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	36	40	47	41	45,0	15,0	3 669	48,9		9,78	Gabino Mena
PVF-XI-28-GLCC-11-523	2018-11-28	2019-01-08	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	33	45	50	43	45,0	15,0	3 641	48,6		9,84	Gabino Mena
PVF-XI-28-GLCC-12-524	2018-11-28	2019-01-08	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	55	67	62	61	45,0	15,0	3 670	48,9		9,85	Gabino Mena
PVF-XI-28-GLCC-18-526	2018-11-28	2019-01-08	28	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	35	47	42	41	45,0	15,0	3 681	49,1		9,82	Gabino Mena
PVF-XI-28-GLCC-19-527	2018-11-28	2019-01-08	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	40	55	51	49	45,0	15,0	3 625	48,3		9,86	Gabino Mena
										Z											
								ľ	/												
·																					

Notas:	Inventario de	PRENSA	FLEXO
	instrumento	PLCC-11	FLCC-01

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS.

	No hay firma.
Supervisó:	Laura Castillo
	Nombre,firma y puesto