

muestra

MÉTODOS EMPLEADOS:

Ensaye

(días)

Colado

apoyo

(lijado/cuero)

NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-191-ONNCCE-2015

## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

"INFORME DE ENSAYE DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN VIGAS, CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO"

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO C-038-007/10

Espécimen

Ruptura

(MPa)

(kg/cm<sup>2</sup>)

**INCERTIDUMBRE: 2.07** 

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE. TEL: 01 222 2315836, 8686973, 8686974.

## NOMBRE DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS INFORME: PVF/339/18/19 MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL. EN EL ESTADO DE PUEBLA **FECHA DE ENSAYE:** 2018-11-27 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla **TIPO DE CONCRETO:** Ν **INDHR** NOMBRE DEL CLIENTE: MR DE PROYECTO: 48 DIRECCIÓN DEL CLIENTE: 18 ORIENTE 205, CENTRO, PUEBLA, Puebla

**ELEMENTO COLADO:** LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 15+394.15 AL KM 15+329 Y REMATE DE CAMELLÓN KM **ESTE INFORME SUSTITUYE A:** N/A 14+766.30 AI KM 14+592 Condiciones de Edad de Puntos de Ancho Peralte Distancia Modulo de Identificación de la Fecha de Carga máxima Modulo de Ruptura Defectos del curado y

promedio

(cm)

entre apoyos

(cm)

aplicada (kg)

promedio

(cm)

humedad

(húmedo/seco)

PVF-XI-20-GLCC-02-450	2018-11-20	7	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	2 567	34,2	3,4	
PVF-XI-20-GLCC-10-453	2018-11-20	7	LIJADO	Humedo	15,0	15,0	45.0	2 489	33,2	3,3	
PVF-XI-20-GLCC-06-451	2018-11-20	28	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	3 675	49,0	4,9	
PVF-XI-20-GLCC-09-452	2018-11-20	28	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	3 641	48,6	4,9	
PVF-XI-20-GLCC-11-454	2018-11-20	28	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	3 612	48,2	4,8	
PVF-XI-20-GLCC-12-455	2018-11-20	28	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	3 634	48,4	4,8	
	•		•	•		•				•	
BSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES											

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LAS PRUEBAS REALIZADAS Y NO DEBE SER REPRODUCIDO DE FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO LACOCS, ASÍ MISMO ESTE DOCUMENTO NO TENDRÁ VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURA O INMIENDA ALGUNA

Realizo	Jose Vale See				
Laura Castillo	M en I. MARCO AN FOMIO CERVANTE				
NO HAY FIRMA					
SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO	DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL				