

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

**INDHR** 

NOMBRE DEL CLIENTE:

## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

**ACREDITADO C-038-007/10** 

PVF/339/18/8

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE. TEL: 01 222 2315836, 8686973, 8686974.

## "INFORME DE ENSAYE DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN VIGAS, CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO" NOMBRE DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS INFORME:

MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA. DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL. EN EL ESTADO DE PUEBLA

Edad de Duntas de Condiciones de Anaba Barata

Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla **FECHA DE ENSAYE:** 2018-11-16

TIPO DE CONCRETO: Ν DIRECCIÓN DEL CLIENTE: 18 ORIENTE 205, CENTRO, PUEBLA, Puebla MR DE PROYECTO: 48

**ELEMENTO COLADO:** LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 11+262.80 AL KM 11+077

> **ESTE INFORME SUSTITUYE A:** N/A

> > Madulada

Identificación de la muestra	Fecha de Colado	Edad de Ensaye (días)	apoyo Lijado/cuero	curado y humedad húmedo/seco	promedio (cm)	promedio (cm)	entre apoyos (cm)	Carga máxima aplicada (kg)	Modulo de Ruptura (kg/cm²)	Ruptura (kPa)	Defectos del Especimen												
												PVF-XI-9-GLCC-02-375	2018-11-09	7	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	2469	32.92	3.29	
												PVF-XI-9-GLCC-10-378	2018-11-09	7	LIJADO	Humedo	15.000	15.000	45	2610	34.8	3.48	
PVF-XI-9-GLCC-16-381	2018-11-09	7	LIJADO	Humedo	15.000	15.000	45	2570	34.27	3.43													
PVF-XI-9-GLCC-06-376	2018-11-09	28	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	3637	48.49	4.85													
PVF-XI-9-GLCC-09-377	2018-11-09	28	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	3615	48.2	4.82													
PVF-XI-9-GLCC-11-379	2018-11-09	28	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	3710	49.47	4.95													
PVF-XI-9-GLCC-12-380	2018-11-09	28	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	3647	48.63	4.86													
PVF-XI-9-GLCC-18-382	2018-11-09	28	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	3645	48.6	4.86													
PVF-XI-9-GLCC-19-383	2018-11-09	28	CUERO	Humedo	15.000	15.000	45	3677	49.03	4.90													

**OBSERVACIONES:** NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-191-ONNCE-2015

**INCERTIDUMBRE: 2.07** 

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LAS PRUEBAS REALIZADAS Y NO DEBE SER REPRODUCIDO DE FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO LACOCS, ASI MISMO ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURA O INMIENDA ALGUNA

Realizo

Laura Castillo **NO HAY FIRMA** 

SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO

M en I. MARCO ANTONIO CERVANTE

DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL