

## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

## "REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE:	INDHR	Registro N°:	PVF/339/18/26						
OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO	Tipo de Concreto:	N						
	CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD								
	ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	-							
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla								
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 14+712 AL KM 14+904, KM 15+248 AL KM 15+170 Y KM 15+108 AL KM 14+989								

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	humedad	apoyos	Puntos de Ancho apoyos (si/no) cm		Peralte cm		Localizacion de la falla en mm				Distancia entre apoyos	Distancia entre puntos	Carga aplicada	Modulo de ruptura	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó	
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom	(cm)	de carga(cm)	(kgf)	(kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	Realize
PVF-XI-26-GLCC - 13-498	2018-11-26	2018-12-03	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	18,0	33,0	24,0	25	45,0	15,0	2 490	33,2		9,18	Gabino Mena
PVF-XI-26-GLCC-37-501	2018-11-26	2018-12-03	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	62,0	48,0	56,0	55	45,0	15,0	2 535	33,8		9,26	Gabino Mena
PVF-XI-26-GLCC - 17-499	2018-11-26	2018-12-24	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	25,0	31,0	28,0	28	45,0	15,0	3 611	48,2		9,79	Gabino Mena
PVF-XI-26-GLCC - 23-500	2018-11-26	2018-12-24	28	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	50,0	59,0	47,0	52	45,0	15,0	3 650	48,7		9,67	Gabino Mena
PVF-XI-26-GLCC-38-502	2018-11-26	2018-12-24	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	52,0	45,0	48,0	48	45,0	15,0	3 611	48,2		9,69	Gabino Mena
PVF-XI-26-GLCC-39-503	2018-11-26	2018-12-24	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	25,0	39,0	33,0	32	45,0	15,0	3 629	48,4		9,65	Gabino Mena
									Á												
										Z											
								ľ													
· ·																					

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS.

Supervisó: Laura Castillo NO HAY FIRMA

Nombre,firma y puesto

Page 1/1 FI-09-LCC-01-0.2