

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

"REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE:	INDHR	Registro N°:	PVF/339/18/17
OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO	Tipo de Concreto:	N
	CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	MR de proyecto:	48
	ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	_	
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla		
ELEMENTO COLADO:	COLADO DE LOSA REMATE DE CAMELLÓN KM 15+516 AL KM 15+016 Y LOSA MR CUERPO DERECHO LADO IZQUIERDO KM 14+604 AL KM		
	14+592		

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y humedad	Punt	os de s (si/no)		cho m		ralte m	Locali	zacion d	e la falla	en mm	Distancia entre apoyos	Distancia entre puntos	Carga aplicada	Modulo de ruptura	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom	(cm)	de carga(cm)	(kgf)	(kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	Realize
PVF-XI-17-GLCC-02-435	2018-11-17	2018-11-24	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	59,0	51,0	55,0	55	45,0	15,0	2 733	36,4		9,76	Gabino Mena
PVF-XI-17-GLCC-10-438	2018-11-17	2018-11-27	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	34,0	35,0	37,0	35	45,0	15,0	2 695	35,9		9,67	Gabino Mena
PVF-XI-17-GLCC-06-436	2018-11-17	2018-12-15	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	22,0	45,0	36,0	34	45,0	15,0	3 690	49,2		9,58	Gabino Mena
PVF-XI-17-GLCC-09-437	2018-11-17	2018-12-15	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	51,0	66,0	63,0	60	45,0	15,0	3 658	48,8		9,59	Gabino Mena
PVF-XI-17-GLCC-11-439	2018-11-17	2018-12-15	28	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	36,0	48,0	42,0	42	45,0	15,0	3 710	49,5		9,80	Gabino Mena
PVF-XI-17-GLCC-12-440	2018-11-17	2018-12-15	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	50,0	42,0	36,0	43	45,0	15,0	3 675	49,0		9,83	Gabino Mena
									I												
							4														
								7													
						4															
		1	1	1	I	I				I			I								

Notas:	Inventario de	PRENSA	FLEXO
140183.	instrumento	PLCC-11	FLCC-02

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS.

Supervisó: Laura Castillo NO HAY FIRMA

Nombre,firma y puesto