LACOCS S.A. DE C.V.

ema LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO C-038-007/10

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE. TEL: 01 222 2315836, 8686973, 8686974.

"INFORME DE ENSAYE DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN VIGAS, CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO"

NOMBRE DE LA OBRA:	LA CAPILLA SIXTINA	**INFORME:**	LCS/1001/18/46
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	ITALIA	**FECHA DE ENSAYE:**	2018-11-07
NOMBRE DEL CLIENTE:	Stark Industries	**TIPO DE CONCRETO:**	RR
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	44 SUR 1234 2, LA PAZ, PUEBLA, Puebla	**MR DE PROYECTO:**	300
ELEMENTO COLADO:	BANQUETA	**ESTE INFORME SUSTITUYE A:**	N/A

Identificación de la muestra	Fecha de Colado	Edad de Ensaye (días)	Puntos de apoyo Lijado/cuero	Condiciones de curado y humedad húmedo/seco	Ancho promedio (cm)	Peralte promedio (cm)	Distancia entre apoyos (cm)	Carga máxima aplicada (kg)	Modulo de Ruptura (kg/cm²)	Modulo de Ruptura (kPa)	Defectos del Especimen
LCS-XI-2-VI-0853-205	2018-11-02	0	CUERO	Seco	17.2000002862024	15.2999809265137	15.5	234.4	25.2	2.52	
LCS-XI-2-VI-130-206	2018-11-02	1	CUERO	Humedo	15.1000003814697	15	45	3620	47.95	4.795	

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-191-ONNCE-2015

INCERTIDUMBRE: 35

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LAS PRUEBAS REALIZADAS Y NO DEBE SER REPRODUCIDO DE FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO LACOCS, ASI MISMO ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURA O INMIENDA ALGUNA

Realizo **Ing. Mike Soto** SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO	**Vo. Bo.** **M en I. MARCO ANTONIO CERVANTE** DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL