
UT19 (A_0 = 7.5 mm^2)
engineering stress (MPa)
engineering strain (%)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
5
10
15
20
25
30
100 s^{-1}
500 s^{-1}
1000 s^{-1}
from output bar gauge
specimen section (exact)