



Customer: MIT
Run #: A-9414C
Job #: MRP35259
P/N: 60-30110.0108
Serial #/Surface: 1-10/S1

Coating Requirements: $R_{avg} < 0.5\%$ 350-485nm

Measurements: 8°: $R_{avg} = 0.18\%$

Coating Date: 2/25/21

Generated By: MR