



Customer: MIT
Run #: I-2217C
Job #: MRP36354 ASM:2
P/N: 60-30110.0305
Serial #/Surface: 1-8/S2

Coating Requirements: $R_{avg} < 0.5\%$ from 670-990nm

Measurements: 8°: $R_{avg}=0.28\%$

Coating Date: 5/13/21

Generated By: JF