

Melt Data

To:

OHARA CORP. EAST

Year Month Day  
2020/6/2

approved (承認)	issued (担当)
20.6.04 品証 安達	小野澤

OHARA Ohara Inc.

15-30 Oyama 1-Chome, Chuo-ku, Sagami-hara-Shi,  
Kanagawa, 252-5286, Japan

Mold No.		Part No.	
S/E10096E		φ 92.0 × 30.8	
Ann. No.	Melt No.	Glass Type	
E001	SCS6072ZA01(-126)	BSM51Y	
nC	nd	nF	ng
1.600107	1.603142	1.610051	1.615430
+4	+3	+3	+4
Measurement		Condition	
Temperature		25.4 °C	
Humidity		50 %	
Pressure		1013.3 hPa	

Part. 60-30110.0106-ED

cac weight 690.5512 1553129  
 density 3.36  
 dia. 91.98  
 ct. 30.93  
 act. weight 689.1

## 材料証明書

MATERIAL CERTIFICATE

当社製品には上記の材料が使われている事を証明いたします。

We hereby certify that the material noted above has been used in the product(s) supplied by Ohara.

尚、本証明書は貴社宛に出荷した上記製品(注文No., 納入日等製品を特定するデータを記入いたします)について、上記に記載の特性を有することを貴社のみに対して証明するものであり、その他にはオハラが何ら証明するものではありません。

This document serves to certify that the above described material characteristics have been incorporated into the product and/or products supplied to your company or enterprise. No other certification, whether implied or un-implied, is being made by Ohara.

17/8