

Silicone	Young's Modulus (kPa)	Measured Υ (mN m ⁻¹)
Sylgard 184	770	19
Gelest	5.6	20
Sylgard 184	2400	26
Dow Corning CY52-276A/B	3	30
Sylgard 184	18	30-70
Sylgard 184	1000	40-50
Dow Corning CY52-276A/B	3	42-59