
TiO2 paint
aluminium foil
glossy paper
bare (TIR guide)
* bare: lossless-TIR guide, not a reflector
reflectivity R
1
0.95
0.9
400
500
600
wavelength [nm]
reflectivity at 425 nm
1
0.95
0.9
0.85
1.000
0.981
0.924
0.946
bare*
TiO2
Al
glossy
treatment