

ACRIFLEXMOD®

APLICACIÓN

La línea ACRIFLEXMOD® es una serie de tintas base agua para la impresión por flexografía de cajas de cartón corrugado y sacos; sobre papel kraft, liner y bond, dichas tintas pueden ser impresa con rodillo dosificador de hule o sistema de racleta o cámara cerrada. Esta línea esta diseñada para la impresión de sustratos de difícil absorción o con recubrimiento permeable al agua (recubrimiento tipo Michelman), el cual dificulta el secado y la fijación de las tintas base agua convencionales.

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia al frote (100 ciclos /4 libras).
- Resistencia a la humedad.
- Ninguno de los pigmentos utilizados en la formulación de estas tintas es derivado de metales pesados restringidos.
- Se recomienda usar una viscosidad de 25 a 35 segundos en copa Zahn No. 2 para el caso de trabajos en cajas de cartón corrugado.
- pH de 8.8 a 9.5.

ACONDICIONAMIENTO

Las tintas ACRIFLEXMOD® se suministran con la viscosidad adecuada para ser utilizadas directamente, sin adiciones de agua u otro aditivo al comenzar el tiraje.

Sin embargo, en caso necesario puede ser acondicionada con los siguientes materiales:

- 3 a 5 % de agua para disminuir la viscosidad.
- 1 a 2 % de Aditivo antiempaste y retardador del secado SOLV702.
- 1 a 5 % de Acelerador de secado SOLV305 o SOLV313.
- 0.1 a 1% de Antiespumante 9HF289.
- 0.1 a 0.2% de 9HF11 Para ajustar pH.

Estas tintas deberán ser agitadas antes de ser utilizadas.

LIMPIEZA

Usar agua si las tintas están frescas y si están secas, usar agua amoniacal, una solución de detergente, **Roll Cleaner 9HF265**.

GAMA DE COLORES

Las tintas ACRIFLEXMOD® se suministran en los tonos requeridos por el cliente o en base al catálogo GCMI.

Estas tintas se surten en envase 18 kg, 200 kg y 1000 kg.

Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, esta hoja de características no exime al cliente de realizar sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación.

Sánchez, S.A. de C.V. Oriente 171 No. 367 México, D.F., 07470 Tel. 5118 1000 Fax. 5118 1090

Agosto 2015