

Critères de classement OKOUME

104 958 F/m³

87 965

74 970

64 974

39 984

	LM (1 et 1/2)	QS (2, 2/3 et 3)	CI (3/4)	CE (4)	
Diamètre	80 cm et +	70 cm et +	70 cm et +	60 cm et +	50 cm et +
Longueur	8,20 m et plus	8,20 m et plus	8,50 m et plus	5,60 m	5,60 m
Rendement théorique	87,5%	50,0%	40,0%	25,0%	12,5%
Conicité	< 3%	< 4%	< 4%	sans limite	sans limite
Courbure	1 seule < 2°	< 5%	2 admissibles jusqu'à 10 % de la longueur.	2 admissibles jusqu'à 10 % de la longueur.	sans limite
Méplat	Non admis	Léger méplat ou gouttière, n'excédant pas une perte de 10 %	admis tant que la mise au rond n'entraîne pas une perte > 20 %	admis tant que la mise au rond n'entraîne pas une perte > 30 %	sans limite
Contreforts	Non admis	max 2; n'excédant pas un perte de 10 %	admis tant que la mise au rond n'entraîne pas une perte > 20 %	admis tant que la mise au rond n'entraîne pas une perte > 30 %	sans limite
Cannelures	Non admis	Non admis	Non admis	Admissibles jusqu'à 20 cm à un bout	sans limite
Chamellures	Non admis	Non admis	Non admis	Non admis	sans limite
Nœuds et bosses	Non admis	2 nœuds ou 2 bosses. Cumul max 8 cm par longueur de 7 m	3 nœuds ou 3 bosses saines par longueur de 7m	3 nœuds ou 3 bosses saines par découpe de 3,50 m	sans limite
Écorce	Non admis	2 épines au mètre, selon importance	3 épines au mètre, selon importance	4 épines au mètre, selon importance	sans limite
Entre écorce, gales, grain d'orge ronces	Non admis	2 de ces défauts de moyenne importance par longueur de 7 m	3 de ces défauts de moyenne importance permettant des découpes de 3,50 m	4 de ces défauts de moyenne importance permettant des découpes de 3,50 m	sans limite
Fentes	3 petites fentes de cœur fermées, confinées dans un cercle égal au 1/2 diam de la face	3 fentes droites fermées pouvant atteindre la périphérie, mais ne débordant pas sur le roulant de plus de 20 cm, sur une seule face	3 fentes droites pouvant atteindre la périphérie, mais ne débordant pas sur le roulant de plus de 20 cm	3 fentes droites légèrement ouvertes ne débordant pas sur le roulant de plus de 30 cm, sur un bout	sans limite
Fracture	Non admis	2 éclats fermés à 1 ou 2 bouts, dont la longueur cumulée n'excède pas 30 % du diamètre de la face considérée pour une bille de 8,20 m	2 éclats fermés à 1 ou 2 bouts, dont la longueur cumulée n'excède pas 30 % du diamètre de la face considérée	2 éclats à 1 ou 2 bouts, dont la longueur cumulée n'excède pas 40 % du diamètre de la face considérée	sans limite
Rouille	Non admis	Non admis	1/2 rouille fermée, à un bout, ne dépassant pas la 1/2 circonférence	1/2 rouille légèrement ouverte ne dépassant pas la 1/2 circonférence, sur une seule face	sans limite
Cadranure	Non admis	Non admis	Non admis	sur une face, admissible jusqu'à 20 cm	sans limite
Cœur anormal	Non admis	Excentration de moins de 25 % à 1 ou 2 bouts, mais de même valeur	Excentration de moins de 30 % à 1 ou 2 bouts, de même valeur	Excentration de moins de 40 % à 1 ou 2 bouts, de valeur différente	sans limite
Cœur mou	Non admis	Admis jusqu'à 18 cm	Admis jusqu'à 18 cm	Diamètre max 30 cm	sans limite
Cherillage	Non admis	léger cherillage	Admis sauf de type Ozouga	Admis sauf de type Ozouga	sans limite
Fil tors ou enchevêtré	Doit être bien droit	légère déviation du fil admise	Non admis	Admis jusqu'à 50 % de la longueur	sans limite
Coup de vent	Non admis	Non admis	Non admis	Non admis	sans limite
Aubier	Sain	Sain	Sain	Sain, sans limitation	sans limite
Pourriture à cœur	Non admis	sur une face jusqu'à 10 cm de diamètre	sur une seule face et moins de 15 cm de diamètre	sur une seule face et moins de 15 cm de diamètre	sans limite
Pourriture hors cœur	Non admis	sur une face et moins de 20 % de la surface considérée	sur une face et moins de 20 % de la surface considérée	sur une face et moins de 30 % de la surface considérée	sans limite
Pourriture sur le roulant	Non admis	jusqu'à 20 % de la surface de la bille	jusqu'à 20 % de la surface de la bille	jusqu'à 30 % de la surface de la bille	sans limite
Grain et texture	Bois ferme et de bonne texture	Bois ferme et de bonne texture	Bois ferme	Peu importe le grain ou la texture, pourvu qu'il reste 25 % de bon bois	sans limite