

表 8.0.22 钢模板及配件修复后的质量标准

项 目		允许偏差 (mm)	项 目		允许偏差 (mm)
钢 结 构	板面局部不平度	≤ 2.0	钢 模 板	板面锈皮麻面， 背面粘混凝土	不允许
	板面翘曲矢高	≤ 2.0		孔洞破裂	不允许
	板侧凸棱面 翘曲矢高	≤ 1.0	零 配 件	U 型卡卡口残余 变形	≤ 1.2
	板肋平直度	≤ 2.0		钢楞及支柱长度 方向弯曲度	$\leq L/1000$
	焊点脱焊	不允许	桁架	侧向平直度	≤ 2.0