



Битумные мастики  
Монтажные пены  
Герметики и клеи  
Рулонная кровля  
Пергамин

127566, г. Москва,  
Высоковольтный проезд,  
дом 1, строение 43  
+7 (495) 255-01-37  
www.ant-snab.ru

## Битумная гидроизоляционная мастика Пруф

ТУ 23.99.12-001-13727123-2017

Битумная Мастика Пруф представляет собой готовый к применению материал холодного отверждения на основе нефтяного битума, содержащий растворитель, пластификатор и технологические добавки.

Применяется для гидроизоляции бетонных, металлических, деревянных, кирпичных конструкций и сооружений. Используется для устройства и ремонта кровель из битумных материалов, для приклеивания кровельных и других строительных материалов.

Стандартная упаковка – ведро, 16 кг / 18 л

Наносится любым удобным для вас способом: жесткой кистью или шпателем.

Средний расход мастики битумной Пруф составляет 1,2 – 1,5 кг/м<sup>2</sup>



### Технические характеристики

Показатель	Значение	Единица измерения
Теплостойкость в течение 3 ч., не менее	+75	°C
Прочность сцепления с бетоном при +20 °C	0,20 (2,0)	МПа (кгс/см <sup>2</sup> )
Гибкость на стержне диаметром 10 мм без образования трещин, при температуре	-50	°C
Массовая доля нелетучих веществ	75-85	%
Содержание пылевидного наполнителя	10-20	% по массе
Температурный диапазон применения	от -10 до +50	°C
Водопоглощение в течение 24 ч, не более	0,4	% по массе
Время высыхания «на отлип» при температуре не ниже +20°C	не менее 24	часы

### Способ применения

Снимите крышку с ведра и перемешайте мастику до образования однородной массы при помощи электродрели мощностью не менее 600 ватт со спиралевидной мешалкой.

При сильном загустении разогрейте мастику, не закрывая крышку. Допускается разбавление растворителями: уайт-спирит, керосин, нефрас, бензин.

Наносить мастику следует на сухую, тщательно обработанную поверхность, предварительно очищенную от грязи, пыли, ржавчины и загрунтованную битумным праймером.

В случае применения мастики при низких температурах (ниже +5°C) необходимо предварительно выдержать ее в помещении с комнатной температурой (+20-22 °C) в течение 24 часов.



Битумные мастики  
Монтажные пены  
Герметики и клеи  
Рулонная кровля  
Пергамин

127566, г. Москва,  
Высоковольтный проезд,  
дом 1, строение 43  
+7 (495) 255-01-37  
[www.ant-snab.ru](http://www.ant-snab.ru)

### Техника безопасности

При работе с мастикой вблизи открытого огня или нагревательных электроприборов необходимо иметь исправные средства пожаротушения и соответствующие средства защиты. Неукоснительно следуйте общей инструкции по технике пожарной безопасности.

При попадании мастики на открытые участки тела следует удалить ее ватным тампоном, пропитанным уайт-спиритом (или другим растворителем) и промыть большим количеством воды с мылом.

Работы с мастикой рекомендуется производить в резиновых перчатках, следует обеспечить хорошую вентиляцию при работе в помещении, в жилых помещениях мастику использовать не рекомендуется.

### Хранение

Хранить битумную мастику следует в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. При температуре от -10°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с момента производства.