YUPO° 100% Opacity

コンシールユポ[®] WCFA125,195

光が透けない。裏側へ透けない。 両面印刷ならコンシールユポ。

Poster

POP

Advertising

油性及びUVオフセット印刷 が可能です

印刷については、ニューユポ (FGS) と同様の注意をお願い致します。詳しくは「ユポ 印刷マニュアル」をご参照ください。

※特に油性オフ・両面印刷の場合はご注意ください。

不透明度100%

遮光性が高く、不透明度100%の加工によって印刷の裏ぬけが少なく、両面印刷に適しています。 販売促進用の各種POP、ポスター、ステッカー、 中吊りなど、さまざまな場面で幅広い用途に役立 つ優れた素材です。





YUPO 100% Opacity

コンシールユポ® WCFA125,195

物性表(測定値代表例)


	厚さ	坪量 g/m²	白色度 不透明 % %	不透明度	1	引張強さ kN/m		引張伸び %		引裂強さ mN		クラーク剛度 S値	
グレード名	μιιι	μm g/m²		/0		MD	CD	MD	CD	MD	CD	MD	CD
WCFA125	123	104.0	88	100	16	7	19	135	33	490	270	46	89
WCFA195	190	150.0	91	100	18	10	25	150	26	960	500	109	210

常備在庫品

グレード名	4/6判 (788mm×1,091mm)	菊判 (636mm×939mm)	入 数 (枚/包)
WCFA125	0	0	250
WCFA195	0	0	125

■別注について

常備品以外の寸法及び巻き取りについては、 別途お問い合わせください。



※お問い合わせ先

フリーダイヤル

0120-103285

https://japan.yupo.com



ユポ・コーポレーション

■木汁

〒1.01-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング15階 TEL.03-5281-0815(営業本部) FAX.03-5281-0819



※「ユボ」及び「YUPO」、「コンシールユボ」は(株)ユボ・コーボレーションの登録商標です。 ※このカタログの内容は、2020年1月現在のものです。

また、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

2010 YUPO CORPORATION 01.2020