



YUPO Metallized

メタリックユポ WMF 120

その輝きが、ビジュアルの可能性を引き出す。

Drawing out visual possibilities with dazzling luminescence.

	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
C										
M										
Y										
K										
W										

特徴

Characteristics

印象に残るメタリック調

ユポの片面を金属調光沢に加工。
機能性、デザイン性が高く、ポスターカレンダーに最適です。
オフセット印刷、各種印刷が基本的には可能です。
Combines the strength and durability of YUPO with the aesthetics of a metallised paper.
Printable via Offset and other various printing methods is basically possible.

Attention-getting
Metalized Grade

印刷性

Printability

ユポイッパン (FPG) の印刷と同様の注意をお願いします。
オフセット印刷については、アルミフォイル用インキまたはユポ用インキを使用してください。
UVオフセット印刷については、条件により適性があります。(メタリック面のみ、低出力UV印刷推奨)

Please take same care as printing on General YUPO FPG. When Offset printing, please use inks for Aluminum foil or inks for YUPO. UV offset printing is suitable depending on the conditions.
(Only the metallic side can be printed with low power UV light.)

- !

全面ベタ印刷ではカールする場合がございますので、ご注意ください。
The full coverage printing may cause heets to curl.
- !

メタリック面は静電気防止の処理がありませんので、静電気トラブルには十分注意してください。
Metallic side does not have anti-static treatment, so extra care should be taken to prevent troubles associated with the build-up of static electricity.
- !

ユポ面の印刷及び両面印刷はおすすめしていません。やむを得ず印刷をする場合には、必ず事前にテストを行ってください。
Printing on YUPO side or double sides are not recommended. However, if there are needs to perform these kinds of printing, please be sure to perform test printing before hand.

常備在庫

Stock

平判 Sheets	636mm×939mm	100枚／包 100 Sheets／Pack
	788mm×1,091mm	100枚／包 100 Sheets／Pack

■別注について——常備品は銀鏡品です。常備品以外の寸法及び巻き取りにつきましては、別途お問い合わせください。

■By order for another size.

物性表

(測定値代表例)

General physical
properties
of WMF 120.

厚さ Calliper		μm	123
坪量 Basis weight		g／㎡	106.3
不透明度 Opacity		%	100
光沢度 Gloss		%	100<／16
引張強さ Tensil strength	MD	kN／m	8
	CD		18
引張伸び Elongation	MD	%	105
	CD		23
剛さ(クラーク) Stiffness (clark)	MD	S値	68
	CD		107
表面固有抵抗 Surface Resistivity	メタリック面 Metallic side	Ω	1×10 ¹³ <
	ユポ面 YUPO side		1×10 ¹² >

YUPO CORPORATION

YUPO®

本社／〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング15階
TEL. 03-5281-0814(営業本部加工品部) FAX. 03-5281-0819
https://www.yupo.com [フリーダイヤル](#) 0120-103285

HEAD OFFICE／Shin-Ochanomizu Building, 15th Floor, Kanda-Surugadai 4-3
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062, JAPAN
Phone: +81-3-5281-0813 Fax: +81-3-5281-0819
https://japan.yupo.com/english/


※「ユポ」「YUPO」は、日本またはその他の国における株式会社ユポ・コーポレーションの商標または登録商標です。
※このカタログのデザイン・本文の無断転載を禁じます。
※The following below are part of our trademarks or registered trademarks in Japan or other countries, YUPO.
※No part of this work may be copied or reproduced in any medium.

表面印刷データ
Top side print data


6色(W+CMYK+マットOP)
油性オフセット印刷
印刷機: コモリ/リスロン
線数: 175線
印刷スピード: 6,000枚/時

6-colors(W+CMYK+Matt OP)
Offset Printing
Press: KOMORI/LITHRONE
Number of Lines: 175 lines
Press Speed: 6,000Sheet/hr.

① ホワイト
White



② 4色+マットOPニス
4-Colors+Matt OP varnish



+

2008 YUPO CORPORATION 03.2023 GM