

カテゴリー	製品名	品番	厚さ (μm)	坪量 (g/m2)	密度 (g/cm3)	白色度 (%)	不透明度 (%)	光沢度 (%) 表/裏	引張強さ (kN/m)		伸び (%)		クラーク剛度 (S値)		表面固有抵抗 (Ω)
									MD	CD	MD	CD	MD	CD	
スタンダード	ユポグリーン®シリーズ スーパーユポダブル®	FRBW 110	110	88.7	0.8	97	96	51	6	16	130	30	50	90	1×10 ¹⁰
		FRBW 130	130	100.1	0.8	97	97	51	7	20	130	30	60	130	1×10 ¹⁰
		FRBW 150	150	115.5	0.8	97	98	51	8	22	130	25	80	165	1×10 ¹⁰
		FRBW 200	200	158.0	0.8	97	98	50	9	29	120	25	125	275	1×10 ¹⁰
		FRBW 250	250	200.0	0.8	97	99	49	11	36	110	25	200	420	1×10 ¹⁰
		FRBW 300	300	234.0	0.8	97	99	46	12	40	100	25	270	600	1×10 ¹⁰
	ユポグリーン®シリーズ スーパーユポ®	FRRG 70	70	56.7	0.8	98	91	49/21	3	10	120	25	20	35	表：1×10 ¹² 裏：1×10 ¹¹
		FEBG 95	95	73.2	0.8	98	96	49	5	15	130	30	35	65	1×10 ¹¹
	ユポグリーン®シリーズ ウルトラユポ®	FEBG 110	110	84.7	0.8	98	97	49	6	15	125	30	45	85	1×10 ¹¹
		FEBG 130	130	100.1	0.8	98	98	48	7	20	130	30	60	115	1×10 ¹¹
		FEBG 150	150	115.5	0.8	98	98	48	7	20	135	25	75	155	1×10 ¹¹
		FEBG 200	200	158.0	0.8	98	99	47	10	30	135	25	130	270	1×10 ¹¹
		FEBG 250	250	200.0	0.8	98	99	47	10	35	120	30	210	300<	1×10 ¹¹
		FEBG 300	300	234.0	0.8	97	99	46	10	35	100	30	280	300<	1×10 ¹¹
	ニューユポ	FGS 60	65	51.4	0.8	97	87	16	3	7	115	25	15	20	1×10 ¹¹
		FGS 80	80	61.6	0.8	97	91	16	4	10	130	30	20	30	1×10 ¹¹
		FGS 95	95	73.2	0.8	97	93	17	5	15	130	30	30	45	1×10 ¹¹
		FGS 110	110	84.7	0.8	97	95	17	6	15	135	30	40	65	1×10 ¹¹
		FGS 130	130	100.1	0.8	97	96	17	7	20	135	30	50	90	1×10 ¹¹
		FGS 150	150	115.5	0.8	97	96	17	8	20	135	30	65	125	1×10 ¹¹
		FGS 200	200	158.0	0.8	97	98	19	10	30	150	30	125	230	1×10 ¹¹
		FGS 250	250	200.0	0.8	96	99	19	10	35	160	30	195	300<	1×10 ¹¹
		FGS 300	300	234.0	0.8	96	99	19	9	35	130	30	270	300<	1×10 ¹¹
	ユポ®イッパン	FPG 60	60	47.4	0.8	96	87	16	3	9	115	30	15	25	1×10 ¹¹
		FPG 80	80	61.6	0.8	96	90	17	4	10	125	30	20	40	1×10 ¹¹
		FPG 95	95	73.2	0.8	96	92	17	6	15	125	25	30	60	1×10 ¹¹
		FPG 110	110	84.7	0.8	96	94	17	6	15	130	25	40	80	1×10 ¹¹
		FPG 130	130	100.1	0.8	96	95	17	7	20	130	25	55	110	1×10 ¹¹
		FPG 150	150	115.5	0.8	96	96	17	8	20	140	25	70	145	1×10 ¹¹
		FPG 200	200	158.0	0.8	96	98	16	10	30	155	30	125	255	1×10 ¹¹
		FPG 250	250	200.0	0.8	96	99	15	10	35	165	30	200	300<	1×10 ¹¹
		FPG 300	300	234.0	0.8	96	99	15	9	35	130	30	270	300<	1×10 ¹¹
	測定方法		JIS P 8118	JIS P 8124	JIS P 8118	JIS L 1015	JIS P 8149	JIS P 8142	JIS P 8113		JIS P 8113		JIS P 8143		JIS K 6911

＊SAR 60とSLR 80は表(巻外面)=粘着加工面です。 ＊＊WESC 165は表：透明面、裏：ユポ面です。 ＊＊＊剥離紙なしの場合。

- ・厚さ：45μm(0.045)～500μm(0.5mm)までのバリエーションがあります。
 - ・密度：ほとんどの製品が1g/㎖以下で、水に浮く軽さです。
 - ・白色度：数値が大きいほど白くなります。
 - ・不透明度：数値が100%の製品は完全に遮光します。
 - ・光沢度：数値が大きいほど印刷の仕上がりはグロス調になります。
- ・引張強さ：MD(マシン方向)とCD(横方向)に引っ張った時の最大荷重を表します。
 - ・伸び：引っ張りで破断する時の伸び率です。
 - ・クラーク剛度：数値が大きいほどコシがあります。
 - ・表面固有抵抗：数値が小さいほど、静電気が起きにくくなります。（PPで10¹⁵Ω以上）

※測定値は当社測定値の代表例であり、保証値ではありません。また、品質改良のため予告なしに変更することがあります。
※測定方法に記載の規格を参考にした試験方法で測定しています。
※不透明度における光学系の測定方法はJIS Z8722に規定するものを使用しています。

カテゴリー	製品名	品番	厚さ (μm)	坪量 (g/m2)	密度 (g/cm3)	白色度 (%)	不透明度 (%)	光沢度 (%) 表/裏	引張強さ (kN/m)		伸び (%)		クラーク剛度 (S値)		表面固有抵抗 (Ω)
									MD	CD	MD	CD	MD	CD	
半透明品	ユポトレース®	TPRA 60	60	60.6	1.0	92	30	13	4	9	185	40	15	15	1×10 ¹¹
		TPRA 90	90	91.8	1.0	92	40	15	6	15	200	40	30	40	1×10 ¹¹
	ユボグリーン®シリーズ ユポ®電飾用紙	BLRG 150	150	153.0	1.0	93	63	15	10	30	210	40	80	130	1×10 ¹¹
厚手品	アルファユポ® [一般品]	QJJ 350	350	340.0	1.0	95	98	20	—	—	—	—	300<	300<	1×10 ¹¹
		QJJ 400	400	390.0	1.0	95	98	20	—	—	—	—	300<	300<	1×10 ¹¹
		QJJ 500	500	494.0	1.0	95	98	19	—	—	—	—	300<	300<	1×10 ¹¹
	アルファユポ® [片面グロス]	QTYR 350	350	353.0	1.0	93	96	89/18	—	—	—	—	300<	300<	1×10 ¹¹
	アルファユポ® [半透明]	RMM 400	400	396.0	1.0	93	78	13	—	—	—	—	300<	300<	1×10 ¹¹
ラベル用	ユボグリーン®シリーズ ユポタック®原紙	SGSG 80	80	66.4	0.8	97	89	22/53	5	15	125	25	20	50	1×10 ¹¹
	ユポタック®原紙	SGS 60	60	48.6	0.8	97	85	22/54	3	10	120	25	10	25	1×10 ¹¹
		SGS 80	80	66.4	0.8	97	89	22/53	5	15	125	25	20	50	1×10 ¹¹
		SGS 110	110	91.3	0.8	97	93	22/52	6	20	130	25	35	90	1×10 ¹¹
	ユポタック®原紙 [熱転写印字対応]	SGP 80	80	66.4	0.8	97	89	4/6	5	15	125	25	20	50	1×10 ¹¹
		SGP 110	110	91.3	0.8	97	93	6/7	6	20	130	25	35	90	1×10 ¹¹
	ユポタック®原紙 [レーザー・UVインクジェット対応]	SGM 80	80	66.4	0.8	97	89	28/65	5	15	125	25	20	50	1×10 ¹¹
	ユポタック®原紙 [HP Indigo対応]	SDI 80	80	66.4	0.8	97	89	10/15	5	15	125	25	20	50	1×10 ¹¹
	セキュリティ用 易剥離ユポ	SAR 60	60	51.8	0.9	96	81	37/13	4	10	140	30	—	35	1×10 ¹¹
		SLR 80	80	55.2	0.7	97	92	51/24	4	10	120	20	15	35	1×10 ¹¹
	テープ用 ユポ® 薄手タイプ	SKS 45	45	38.0	0.8	97	79	16/16	2	10	116	28	7	15	1×10 ¹¹
	テープ用 ユポ® 易カットタイプ	STS 50	55	41.0	0.8	97	85	12/12	2	5	101	27	14	23	1×10 ¹¹
	ユボグリーン®シリーズ アクアユポ®	LARG 65	65	55.8	0.9	98	90	39/22	3	11	123	26	12	26	表：1×10 ¹² 裏：1×10 ¹⁵
		LARG 95	95	76.5	0.8	98	96	44/25	5	15	125	25	30	55	表：1×10 ¹² 裏：1×10 ¹⁵
	ユポ®インモールドラベル [フロー/インジェクション成形用]	ISF 105	107	82.7	0.8	97	95	25/65	4	10	140	20	15	45	表：1×10 ¹¹ 裏：1×10 ¹³
		IDS 80	81	75.2	0.9	96	86	25/65	4	15	165	30	15	25	表：1×10 ¹¹ 裏：1×10 ¹⁵
		IDS 100	101	92.0	0.9	96	91	25/65	5	15	170	30	20	45	表：1×10 ¹¹ 裏：1×10 ¹⁵
		IHC 75	77	68.8	0.9	90	14	64/85	6	20	180	30	15	35	表：1×10 ¹⁵ 裏：1×10 ¹⁵
		IEL 105	104	81.0	0.8	97	95	27/15	4	13	170	20	19	55	表：1×10 ¹¹ 裏：1×10 ¹⁵
	ユポ®インモールドラベル [インジェクション成形用]	LBR 80	80	66.4	0.8	96	85	55/14	4	10	150	30	15	30	表：1×10 ¹¹ 裏：1×10 ¹¹
測定方法			JIS P 8118	JIS P 8124	JIS P 8118	JIS L 1015	JIS P 8149	JIS P 8142	JIS P 8113		JIS P 8113		JIS P 8143		JIS K 6911

*SAR 60とSLR 80は表(巻外面)=粘着加工面です。 **WESC 165は表：透明面、裏：ユポ面です。 ***剥離紙なしの場合。

- ・ **厚さ**：45μm(0.045)～500μm(0.5mm)までのバリエーションがあります。
 - ・ **密度**：ほとんどの製品が1g/㎖以下で、水に浮く軽さです。
 - ・ **白色度**：数値が大きいほど白くなります。
 - ・ **不透明度**：数値が100%の製品は完全に遮光します。
 - ・ **光沢度**：数値が大きいほど印刷の仕上がりはグロス調になります。
- ・ **引張強さ**：MD(マシン方向)とCD(横方向)に引っ張った時の最大荷重を表します。
 - ・ **伸び**：引っ張りで破断する時の伸び率です。
 - ・ **クラーク剛度**：数値が大きいほどコシがあります。
 - ・ **表面固有抵抗**：数値が小さいほど、静電気が起きにくくなります。（PPで10¹⁵Ω以上）

※測定値は当社測定値の代表例であり、保証値ではありません。また、品質改良のため予告なしに変更することがあります。
※測定方法に記載の規格を参考にした試験方法で測定しています。
※不透明度における光学系の測定方法はJIS Z8722に規定するものを使用しています。

カテゴリー	製品名	品番	厚さ (μm)	坪量 (g/m2)	密度 (g/cm3)	白色度 (%)	不透明度 (%)	光沢度 (%) 表/裏	引張強さ (kN/m)		伸び (%)		クラーク剛度 (S値)		表面固有抵抗 (Ω)
									MD	CD	MD	CD	MD	CD	
吸着品	ユポ®・サクシオンタック® [オフセット印刷用]	WKFS 340	320	220.0	0.7	—	97	—	—	—	—	—	—	—	—
	ユポ®・サクシオンタック® [インクジェット用]	WKJ 250	220	156.0	0.7	—	95	—	—	—	—	—	—	—	—
		XAD 1057	270	190.0	0.7	—	95	—	—	—	—	—	—	—	—
		WKEM 250	245	175.0	0.7	—	96	17	—	—	—	—	—	—	—
	ユポ®・サクシオンタック® [HP Indigo用]	XAD 1058	210	170.0	0.8	—	93	—	—	—	—	—	—	—	1×10 ¹¹
	ユポ®・サクシオンタック® [UVインクジェット用]	XAD 1069	210	166.0	0.8	—	96	17	—	—	—	—	—	—	—
	ユポ®・サクシオンタック® [レーザー用]	XAD 1099	195	198.0	1.0	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—
	ユポ®・サクシオンタック® ・アウトドア	WKO 280	280	199.0	0.7	—	91	18	—	—	—	—	—	—	—
	ユポ®透明吸着 [UVインクジェット用]	XAD 1068	178	235.0	1.3	—	1***	100	—	—	—	—	—	—	1×10 ¹⁵
	ユポ®透明吸着 [HP Indigo用]	XAD 1101	150	205.0	1.4	—	1***	100	—	—	—	—	—	—	—
	ユポ®透明吸着 [エコソル用]	XAD 1098	150	200.0	1.3	—	2***	100	—	—	—	—	—	—	—
	ユポ静電吸着® [オフセット印刷用]	WESC 165	162	147.0	0.9	90	3/97**	100/15**	—	—	—	—	—	—	表：1×10 ¹² ** 裏：1×10 ¹¹
	ユポ静電吸着® [HP Indigo用]	WESA 165	164	140.0	0.9	96	87	16/16	—	—	—	—	—	—	1×10 ¹¹
	ユポ静電吸着® [透明タイプ]	WEST 155	155	145.0	0.9	92	2***	15	—	—	—	—	—	—	1×10 ¹²
コート品	印字用 ユポコート® [片面コート]	VIF 90	90	71.6	0.8	96	93	2/17	5	12	115	20	18	38	1×10 ¹² >
		VIF 120	120	95.4	0.8	95	96	2/17	9	16	124	24	39	76	1×10 ¹² >
		VIS 90	90	76.4	0.9	95	87	2/50	4	14	111	20	24	40	1×10 ¹² >
	印字用 ユポコート [両面コート]	VIFW 115	115	93.2	0.9	96	93	2/2	5	14	110	21	37	65	1×10 ¹² >
	熱転写用 ユポコート®	VES 85	80	67.4	0.9	96	87	—	5	14	110	25	17	43	—
		VES 115	111	93.3	0.8	96	91	—	6	20	120	25	32	80	—
貼合品	クロスユポ® [シングル]	WNF 135	134	101.2	0.8	96	60	17/5	9	16	51	23	44	59	1×10 ¹² >
	クロスユポ® [ダブル]	WNFW 200	201	155.0	0.8	96	96	17/17	12	25	56	26	13	205	1×10 ¹² >
	メタリックユポ	WMF 120	123	106.3	0.9	—/95	100	100</16	8	18	105	23	68	107	1×10 ¹² >
	ハイティアーユポ®	WSF 110	107	70.0	0.7	96	88	10/16	4	8	80	18	13	23	1×10 ¹² >
		WSF 160	159	110.0	0.7	95	94	10/17	7	16	125	21	33	72	1×10 ¹² >
	コンシールユポ®	WCFA 125	123	104.0	0.8	88	100	16	7	19	135	33	46	89	1×10 ¹² >
		WCFA 195	190	150.0	0.8	91	100	18	10	25	150	26	109	210	1×10 ¹² >
	測定方法		JIS P 8118	JIS P 8124	JIS P 8118	JIS L 1015	JIS P 8149	JIS P 8142	JIS P 8113		JIS P 8113		JIS P 8143		JIS K 6911

＊SAR 60とSLR 80は表(巻外面)=粘着加工面です。 ＊＊WESC 165は表：透明面、裏：ユポ面です。 ＊＊＊剥離紙なしの場合。

- ・厚さ：45μm(0.045)～500μm(0.5mm)までのバリエーションがあります。
 - ・密度：ほとんどの製品が1g/㎡以下で、水に浮く軽さです。
 - ・白色度：数値が大きいほど白くなります。
 - ・不透明度：数値が100％の製品は完全に遮光します。
 - ・光沢度：数値が大きいほど印刷の仕上がりはグロス調になります。
- ・引張強さ：MD(マシン方向)とCD(横方向)に引っ張った時の最大荷重を表します。
 - ・伸び：引っ張りで破断する時の伸び率です。
 - ・クラーク剛度：数値が大きいほどコシがあります。
 - ・表面固有抵抗：数値が小さいほど、静電気が起きにくくなります。（PPで10¹⁵Ω以上）

※測定値は当社測定値の代表例であり、保証値ではありません。また、品質改良のため予告なしに変更することがあります。
※測定方法に記載の規格を参考にした試験方法で測定しています。
※不透明度における光学系の測定方法はJIS Z8722に規定するものを使用しています。

カテゴリー	製品名	品番	厚さ (μm)	坪量 (g/m2)	密度 (g/cm3)	白色度 (%)	不透明度 (%)	光沢度 (%) 表/裏	引張強さ (kN/m)		伸び (%)		クラーク剛度 (S値)		表面固有抵抗 (Ω)
									MD	CD	MD	CD	MD	CD	
デジタル印刷用	ユボジェット® [インクジェット用]	VJFP 170	165	117.5	0.7	96	93	2/17	—	—	—	—	—	—	—
		XAB 1020	135	90.0	0.7	92	95	2/17	—	—	—	—	—	—	—
		XAB 1037	163	135.0	0.8	—	96	17	—	—	—	—	—	—	—
		XAA 1025	245	158.0	—	—	100	2	—	—	—	—	—	—	—
	ユボ®デジタル印刷用紙	YPI 150	150	115.5	0.8	97	96	15/15	8	20	140	30	65	125	1×10 ¹⁰
		YPI 200	200	158.0	0.8	97	98	15/15	10	30	150	30	120	230	1×10 ¹⁰
		YPI 250	250	200.0	0.8	96	99	15/15	10	35	160	30	180	300<	1×10 ¹⁰
		YPI 300	300	234.0	0.8	96	99	15/15	9	35	130	30	300	300<	1×10 ¹⁰
		WYPI 350	350	275.0	0.8	96	99	14	—	—	—	—	—	—	1×10 ¹⁰
		WYPI 400	400	317.5	0.8	96	99	14	—	—	—	—	—	—	1×10 ¹⁰
	ユボ®デジタル印刷用紙 [UVインクジェット用]	FPU 130	130	100.1	0.8	97	96	17	7	20	140	30	50	110	1×10 ¹¹
		FPU 200	200	158.0	0.8	97	98	17	10	30	155	30	130	260	1×10 ¹¹
		FPU 250	250	200.0	0.8	97	99	16	10	35	165	30	200	300<	1×10 ¹¹
その他	ユボ®建材用紙	KPK 80	80	81.6	1.0	94	70	14	5	10	215	40	25	35	1×10 ¹⁰
	ユボ®カーボンレス [上用紙]	VCA 65	76	51.4	0.7	95	88	—	3	7	115	20	15	28	—
	ユボ®カーボンレス [中用紙]	VCB 65	75	57.9	0.8	95	89	—	3	7	115	20	15	28	—
	ユボ®カーボンレス [下用紙]	VCC 65	66	54.9	0.8	95	89	—	3	7	115	20	15	28	—
		VCC 350	350	339.0	1.0	95	98	5/20	—	—	—	—	300<	300<	1×10 ¹¹
測定方法			JIS P 8118	JIS P 8124	JIS P 8118	JIS L 1015	JIS P 8149	JIS P 8142	JIS P 8113		JIS P 8113		JIS P 8143		JIS K 6911

＊SAR 60とSLR 80は表(巻外面)=粘着加工面です。 ＊＊WESC 165は表：透明面、裏：ユボ面です。 ＊＊＊剥離紙なしの場合。

- ・ **厚さ**：45μm(0.045)～500μm(0.5mm)までのバリエーションがあります。
 - ・ **密度**：ほとんどの製品が1g/㎡以下で、水に浮く軽さです。
 - ・ **白色度**：数値が大きいほど白くなります。
 - ・ **不透明度**：数値が100％の製品は完全に遮光します。
 - ・ **光沢度**：数値が大きいほど印刷の仕上がりはグロス調になります。
- ・ **引張強さ**：MD(マシン方向)とCD(横方向)に引っ張った時の最大荷重を表します。
 - ・ **伸び**：引っ張りで破断する時の伸び率です。
 - ・ **クラーク剛度**：数値が大きいほどコシがあります。
 - ・ **表面固有抵抗**：数値が小さいほど、静電気が起きにくくなります。（PPで10¹⁵Ω以上）

※測定値は当社測定値の代表例であり、保証値ではありません。また、品質改良のため予告なしに変更することがあります。
※測定方法に記載の規格を参考にした試験方法で測定しています。
※不透明度における光学系の測定方法はJIS Z8722に規定するものを使用しています。