



ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АКРИЛОВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭМАЛЬ

Техническое описание продукта
Product Data Sheet

ООО «Прокрасим»,
150025, РФ, г. Ярославль,
ул. Магистральная, д. 42, офис 35.
Тел.: 8-800-100-25-93,
Сайт: www.neoenamele.ru

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентная акриловая автомобильная эмаль Glosaniko предназначена для профессионального окрашивания элементов кузова и других металлических или пластмассовых поверхностей.

Обеспечивает ровное гляцевое покрытие с высокой стойкостью к атмосферным и механическим воздействиям.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для профессионального применения в автосервисах и лакокрасочных цехах; допускается использование частными лицами без специальной подготовки.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкая готовая цветовая палитра.
- Высокая цветостабильность партий.
- Гладкое, плотное, полируемое покрытие.
- Высокая эластичность и стойкость к растрескиванию.

Фасовка:

- эмаль — круглая жестяная евробанка с RL-кольцом, 0,9 кг.
- отвердитель — круглая жестяная банка с пластиковой пробкой, 0,225 кг.
- под заказ: ведро 18–20 кг, бочка 180 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химический состав:

акриловые сополимеры, пигменты,
органические растворители,
функциональные добавки.

Вязкость исходная:

65–75 сек. (20 °C, ВЗ-4 / DIN4).

Количество слоёв:

2–3.

Толщина готового покрытия:

35–40 мкм.

Расход:

до 5 м²/кг.

Соответствие ТУ:

20.30.22-002-57629019-2024.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕСИ



Тщательно перемешать. Ввести отвердитель акриловой эмали Glosaniko.

Соотношение эмаль : отвердитель = 4 : 1 по массе.

Жизнеспособность смеси: до 5 часов.

Разбавление: 15–25 % универсальным разбавителем Glosaniko либо специализированным разбавителем для акриловых 2К эмалей.

Рабочая вязкость: 16–20 сек. (20 °C, ВЗ-4 / DIN4).

Перемешать и профильтровать через сетку 125 мкм.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ



Температура нанесения:

рекомендуемая: +20...+30 °C, влажность ≤70 %.

минимальная: +15 °C.

Оборудование: HVLP 1,4–1,8 мм; давление 1,5–2,5 бар; дистанция 15–20 см.

Нанесение: 2–3 слоя с межслойной выдержкой 5–10 мин.

РЕЖИМЫ СУШКИ



+20 ±2 °C — 24 часа.

+60 ±2 °C — 45 мин. (предвыдержка 10–15 мин. при 20°C).

+80 ±2 °C — 30 мин. (предвыдержка 10–15 мин. при 20°C).

Полная полимеризация — 7 суток.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Абразивы: P320–P400.

Удалить пыль, загрязнения, коррозию; поверхность зашпатлевать и грунтовать. Перед нанесением обезжирить и высушить.

ХРАНЕНИЕ



Срок хранения: 36 месяцев с момента изготовления. Хранение в закрытой заводской таре.

Температура хранения: Рекомендуемая температура хранения эмали +5...+35 °C.

Допускается кратковременное воздействие отрицательных температур, перед применением эмаль должна быть доведена до температуры, рекомендованной для нанесения. Не допускать перегрева и воздействия прямого солнечного света. Хранить в сухом помещении. При нарушении условий срок годности может сокращаться.

ТРАНСПОРТИРОВКА



Транспортировать в герметичной металлической или пластмассовой таре с обязательной маркировкой груза. Тара должна быть плотно закрыта и снабжена защитными прокладками. Перевозится автомобильным транспортом, оснащённым специальными средствами. Не перевозить совместно с пищевой продукцией и агрессивными веществами.

БЕЗОПАСНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ



Меры предосторожности: ОПАСНО! Беречь от источников воспламенения, предохранять от попадания влаги. Окраску производить на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При попадании на кожу или глаза промыть большим количеством воды. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью.

Пустую тару и высохшие остатки утилизировать как бытовые отходы согласно локальным нормативным требованиям.