

# FÓRMULA DE PASTA PLANTA 2

CSL2-055						
2/12/2022						
Materia Prima	Fórmula en Base Seca	Humedad de Arcillas (29/11)	Fórmula en Base Húmeda	Fórmula en Base Húmeda al 100%	Carga en Mezcla Única (Kg)	Carga en Mezcla Única (Ton)
Sussy 1	31.00%	4.37%	32.4%	31.1%	93,248	93.2
Sussy 2	20.00%	3.70%	20.7%	19.9%	59,774	59.8
Sussy 3	23.00%	3.80%	23.9%	22.9%	68,806	68.8
Gloria María	7.50%	4.43%	7.8%	7.5%	22,573	22.6
Gabriela	7.00%	4.91%	7.3%	7.1%	21,165	21.2
Camucha	4.00%	7.35%	4.3%	4.1%	12,376	12.4
Bentonita			0.0%	0.0%	-	-
Chamota Cocida	6.00%	1.88%	6.1%	5.9%	17,618	17.6
Cuerpo Prensado	1.50%	2.70%	1.5%	1.5%	4,440	4.4
	100.00%		104.09%	100%	300,000	300

Fórmula en base a 300 Ton

## SILOS

ESPECIFICACION DE RANGO SUPERIOR	HUMEDAD 7.40%
ESPECIFICACION DE RANGO INFERIOR	7%

## GRANULADOR

ESPECIFICACION DE RANGO SUPERIOR	HUMEDAD 7.60%
ESPECIFICACION DE RANGO INFERIOR	7%