BFN Forgings Private Limited

(Formerly known as Bebitz Flanges Works Private Limited)

Survey No.140/2,Saravali-Boisar-Taluka Palghar-Thane 401501-Maharashtra,INDIA
Tel.+91-0-9049991039/42/43-Fax+91-0-2525 274266/67-Email:quality@bfnf.in

Abnahmeprufzeugnis 3.1/ Inspection Certificate 3.1 / Certificate de reception 3.1
nach(A02)/acc.DIN EN 10204 :2005 Nr.(A03)/No.100000101280 Datum(Z02)/Date 25-02-2025

Zeichen des Herstellers(A04)
Manufacturer's brand

Stempel des Abnehmers(Z03)
Stamp of the testing engineer

TKO 9

Überprüft als Hersteller nach AD-Merkblatt W0. Approved as manufacturer acc. AD-Merkblatt W0.
Zertifiziert nach DGR 2014/68/EU durch TÜV CERT Zertifzierungsst. für Druckgeräte der TÜV NORD GmbH Co KG, Benannte Stelle Nr. 0045. / Certified acc. to PED 2014/68/EU, certifying body for pressure equipment TÜV NORD GmbH Co KG, registration no. 0045.

Besteller (A06) Customer
ROBERT JAMES SALES, INC 2585 WALDEN AVE
BUFFALO, - 14225 New York
USA

Bestell-Nr (A07) / Order-No	B7690
Auftrag (A08) / Order	950001732
Lieferschein / Delivery No.	800009258
Position (B07.1) / Item	000012

Stck (B08) Quantity	**Bezeichnung (B01; B09 - B11) Product**	**Schmelze/Prüflos (B07) Heat no./Test no.**
415	4 Inch Slip-on Welding Flange 150 Class Raised Face	FA540

Material(B02; B05) 2- F 304/F 304L - ASTM A 182M-24 / ASME SA-182M-23
SOLUTION ANNEALED AT 1080 °C AND QUENCHED IN WATER

Anford.(B03) Requirements ASME B 16.5-2020
NACE MR0175-2021 / MR0103-2015 - DIN EN ISO 15156-2 : 2020
2023 ASME BOILER & PRESSURE VESSEL CODE - SECTION II PART A
PMI-TESTED 100%, PASSED IGC TEST IN ACCORDANCE WITH DIN EN ISO 3651-2 & ASTM A262 PRACTICE E

Schmelzenanalyse (C71 - C92) /Analysis — **Erschmelzung (C70) / Melting process E**

Analysis	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Ti	Mo	Nb	V	N	Cu	Al	PREN
Laddle Analysis	0.017	0.25	1.61	0.037	0.008	18.40	8.01					0.082			19.68

Mechanische Prüfungen / Mechanical tests

$$CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{V + Mo + Cr}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$

$$PREN = Cr + 3{,}3 * Mo + 16 * N$$

Probenlage (C02): q/t / Position of Specimen: q/t
Tensile Test - ASTM A 370 — Io = 4Do

KBV / Charpy Impact Test EN ISO 148-1
(V-notch, Position of specimen: q/t)

Harte (C32) Hardness ISO 6506-1

Temp (C03) °C	Streckgr. (C11) / 0,2% N/mm²	Yield strength 1,0% N/mm²	Zugfestigk. (C12) Tensile strength N/mm²	Dehng. (C13) Elongation %	Einschnürg. Red. of area %	Temp (C03) °C	Einzelwerte (C42) Single values J	MW (C43) Average J	HBW>2pcs HBW(10/3000)
20	MIN205		MIN 515	MIN 30	MIN 50	20		0	
20	297.662	344.165	579.914	57.60	73.828	20	188,186,182	185.33	154

NO WELDING REPAIR ON THE MATERIAL AND MATERIAL IS FREE FROM RADIOACTIVE OR MERCURY CONTAMINATION.COUNTRY OF POUR AND MELT : INDIA

Customer material 02111433013-I

Besichtigung und Ausmessung ohne Beanstandungen. (D01) / Results of inspection and dimension without objections.
Die gestellten Anforderungen sind erfüllt. (Z01) / The product sampled, Inspected ,tested and meets the requirement.

AMIT KUMAR,
Inspection Representative of the Manufacturer (Z02)
BFN Forgings Private Limited, Sarawali, Boisar, INDIA

F - QAC-09-04

ACCEPTED
BY AA DATE 1/19/26

Job: 089-25 PO: 40304 Line: 001 HT: FA540