



SPECIFICAȚII TEHNICE EN 16511

Panouri cu montaj liber - panouri modulare multistrat semi-rigide pentru pardoseli (MMF), cu strat superior rezistent la uzură

PARDOSEALĂ VINILICĂ SPC 6 mm · FĂRĂ IXPE · STRAT DE UZURĂ 0,50 mm

DIMENSIUNI		
Grosime	6,00 mm · t _{max} - t _{min} max. 0,50 mm	
Lungime	1219.2 mm · l _{max} - l _{min} ≤ 0.50 mm	
Lățime	228.6 ± 0.10 mm · w _{max} - w _{min} ≤ 0.20 mm	
Densitate	2000 kg/m³ (2 g/cm³)	
Strat suport	FĂRĂ IXPE	
TOLERANȚĂ		
Perpendicularitate	EN 16511	≤ 0.20 mm
Rectilinitate	EN 16511	≤ 0.30 mm / m
Planeitate transversală	EN 16511	Concav: ≤ 0.15% · convex: ≤ 0.20%
Planeitate longitudinală	EN 16511	Concav: ≤ 0.50% · convex: ≤ 1.00%
Rosturi între elemente	EN 16511	Medie: ≤ 0.15 mm · max: ≤ 0.20 mm
Diferență de înălțime între elemente	EN 16511	Medie: ≤ 0.10 mm · max: ≤ 0.15 mm
TESTARE		
Muchii bizotate		Da -Microbizot
Tratament de suprafață (UV)		DA
Sistem click		SISTEM CLICK MECANIC
Măsurarea stabilității termice a pardoselii elastice prin schimbarea culorii	ASTM F1514	Fără modificări
Măsurarea stabilității la lumină a pardoselii elastice prin schimbarea culorii	ASTM F1515	Fără modificări
Rezistența pardoselii elastice la substanțe chimice	ASTM F925	Fără modificări
Clasificare de utilizare	EN 16511	Clasa 23 / Clasa 33
Evaluarea rezistenței suprafeței la microzgăriere	EN16094 Procedura A	MSR-A1
Evaluarea rezistenței suprafeței la microzgăriere	EN16094 Procedura B	MSR-B1



Rezistență la pătare	EN 438-2	Clasa 5 (Fără modificări)
Rezistență la abraziune Metoda B	EN 16511	≥ 3000 cicluri
Rezistență la impact	EN 16511	≥ 1800 mm
Test cu scaun pe role	ISO 4918	Fără modificări ale aspectului după 25.000 de cicluri
Efectul piciorului de mobilier	EN 16511	Fără deteriorări vizibile
Umflare în grosime	EN 16511	Fără umflare
Indentatie reziduală	EN 16511	≤ 0.01mm
Stabilitate dimensională	EN 16511	≤ 0.15 %
Sistem de încălzire prin pardoseală	Da, adecvat; consultați instrucțiunile separate de instalare.	Max. 27° C
Rezistența sistemului de blocare	EN 16511	f _{l0,2} ≥ 1 kN/m (lungime); f _{s0,2} ≥ 1.5 kN/m (lățime)
MEDIU		
Emisii de formaldehidă	CDPH	ADMIS
Interval TVOC	TVOC	ADMIS (0.5 mg/m ³ sau mai puțin)
COMPORTAMENT FIZIC		
Comportament la foc	EN 13501-1	Bfl-s1
Rezistență la alunecare	EN 13893	DS
Rezistență termică	EN 12667	0.034 (m ² K)/W
Comportament electrostatic	EN 1815	Pardoseală antistatică
PROPRIETĂȚI DE ABSORBȚIE ACUSTICĂ		
Reducerea zgomotului de impact	EN ISO 717-2	NPD
Clasa calculată de izolare la impact	ASTM E492-09	NPD
Clasa calculată de transmisie a sunetului	ASTM E90-09	NPD

Fișa tehnică este actualizată periodic pentru a corespunde noilor standarde tehnologice. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare, precum și pe cele nedatate. Pardoseală SPC RIGID CORE cu montaj flotant, nivel de utilizare conform EN 16511: Clasa 33

PENTRU PARDOSELI DESTINATE UTILIZĂRII ÎN SPAȚII REZIDENȚIALE ȘI COMERCIALE
12/2022

PRODUCȚIE ÎN TURCIA: Turanköy Mahallesi Bulut Sokak No:1/A ,16450 Kestel/BURSA, TURCIA

T: +90 553 277 58 96 **T:** +90 262 658 97 29

E: info@kermifloor.com.tr | yasın@kermifloor.com.tr | www.kermifloor.com

SHOWROOM & DISTRIBUȚIE: Cumhuriyet Mahallesi Cihan Sokak No:4/A ,Çayırova/Kocaeli, TURCIA