

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°177-25 SU22

CLIENTE : JGRB INGENIEROS S.R.L. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. 10 DE JUNIO CON ALBERTO ARBERD NRO. 991 DPTO. 201
URB. SAN JOSE O CORONEL (ESTACIÓN PARQUE EL TRABAJO) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES **RECEPCIÓN N°** : 429-25
PROYECTO ** : AR3583_ANDENES_CONO_NORTE **F.EMISIÓN** : 2025-04-14
UBICACIÓN ** : MZ. G LT.12 ASOCIACIÓN APIPA SECTOR VI, DIST. CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : C-2		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 591-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-09-07																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-09																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>75.9</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>66.2</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>38.9</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>11.8</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	75.9	No.10	2.00	66.2	No.40	0.425	38.9	No. 200	0.075	11.8	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">24.1</td><td>Gruesa</td><td>7.8</td></tr><tr><td>Fina</td><td>16.3</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">64.1</td><td>Gruesa</td><td>9.7</td></tr><tr><td>Media</td><td>37.1</td></tr><tr><td>Fina</td><td>17.3</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>11.8</td><td></td><td>11.8</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">NP</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	24.1	Gruesa	7.8	Fina	16.3	% ARENA	64.1	Gruesa	9.7	Media	37.1	Fina	17.3	% FINO	11.8		11.8	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4.75	75.9																																																												
No.10	2.00	66.2																																																												
No.40	0.425	38.9																																																												
No. 200	0.075	11.8																																																												
Distribución granulometrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	24.1	Gruesa	7.8																																																											
		Fina	16.3																																																											
% ARENA	64.1	Gruesa	9.7																																																											
		Media	37.1																																																											
		Fina	17.3																																																											
% FINO	11.8		11.8																																																											
LL		NP																																																												
LP		NP																																																												
IP		NP																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>0.065</td></tr><tr><td>D30</td><td>0.3</td></tr><tr><td>D60</td><td>1.5</td></tr><tr><td>Cu</td><td>23.6</td></tr><tr><td>Cc</td><td>0.7</td></tr></table>				D10	0.065	D30	0.3	D60	1.5	Cu	23.6	Cc	0.7																																																	
D10	0.065																																																													
D30	0.3																																																													
D60	1.5																																																													
Cu	23.6																																																													
Cc	0.7																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹ D2487 - 17^{E1}																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>SP-SM</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Arena pobremente graduada con limo y grava</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	SP-SM	Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con limo y grava																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Simbolo de Grupo	SP-SM																																																													
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con limo y grava																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹ D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-1-b (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-1-b (0)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°190-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°210-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

