

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°016-25 AG23

CLIENTE : PROY INTER SCRL
DIRECCIÓN ** : JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO
PROYECTO ** : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL
MARGEN DEL RÍO MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-23.02
RECEPCIÓN N° : 708- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-06-23

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Materials Finer than 75-µm (No. 200)
Sieve in Mineral Aggregates by Washing
ASTM C117-23

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : -
N° MUESTRA ** : -
TIPO DE MUESTRA : -
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 168-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-06
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-14

DESCRIPCIÓN	Und.	DATOS
Masa seca original de la muestra	g	7741.0
Masa seca de la muestra después del lavado	g	7587.6
Porcentaje de material mas fino que un tamiz 75 µm (No. 200) por lavado	%	2.0

Condiciones del ensayo:

Se utilizó el procedimiento: "A" lavado con agua

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in) 1 1/2
Forma de la partícula SUB REDONDEADA

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL – DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

