

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°031-25 AG34**

CLIENTE : PROY INTER SCRL

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-34.02

DIRECCIÓN \*\*: JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

RECEPCIÓN N° : 708- 25

PROYECTO \*\*: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL MARGEN  
DEL RÍO MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL  
DEPARTAMENTO DE ANCASH

OT N° : 722- 25

UBICACIÓN \*\*: DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH

F. EMISIÓN : 23-06-25

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate**  
**ASTM D4791-19 (Reapproved 2023)**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE \*\*: CANTERA 01 / SAN MARCOS

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 169-AG-25

N° MUESTRA \*\*: M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 06-06-25

TIPO DE MUESTRA \*\*: MATERIAL DE RELLENO

FECHA DE EJECUCIÓN : 14-06-25

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

| Tamaño de partículas | Clasif. Muestra original | Muestra de prueba | Grupo 1 - Partículas Planas |                   | Grupo 2 - Partículas Alargadas |                   | Grupo 3 - Partículas que cumplen los criterios tanto del Grupo 1 como del Grupo 2 |                   | Grupo 4 - Partículas Ni Planas Ni Alargadas |                   |
|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                      | (%) Retenido             |                   | (%) en Masa                 | PROMEDIO (%) Masa | (%) en Masa                    | PROMEDIO (%) Masa | (%) en Masa                                                                       | PROMEDIO (%) Masa | (%) en Masa                                 | PROMEDIO (%) Masa |
| 1 1/2 in.            | 18                       | 105               | 1                           | 0.1               | 0                              | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 99                                          | 18                |
| 1 in.                | 22                       | 107               | 0                           | 0.0               | 0                              | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 100                                         | 22                |
| 3/4 in.              | 15                       | 104               | 0                           | 0.0               | 0                              | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 100                                         | 15                |
| 1/2 in.              | 19                       | 106               | 1                           | 0.2               | 0                              | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 99                                          | 19                |
| 3/8 in.              | --                       | --                | --                          | --                | --                             | --                | --                                                                                | --                | --                                          | --                |
| No. 4                | 26                       | 104               | 1                           | 0.3               | 0                              | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 99                                          | 25                |
| <b>TOTAL</b>         | <b>100</b>               |                   |                             | <b>1</b>          |                                | <b>0</b>          |                                                                                   | <b>0</b>          |                                             | <b>99</b>         |

Relación Dimensional

1:3

Método de ensayo

A

Partículas Planas y Alargadas % masa

1

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 23/06/25  
Motivo: Autorización de informes de ensayos

**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

