

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°057-25 AG34**

**CLIENTE** : NS ANDINA SAC

**CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-34.02

**DIRECCIÓN** \*\*: AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES

**RECEPCIÓN N°** : 1754- 25

**PROYECTO** \*\*: PARQUE EÓLICO CARAVELÍ

**OT N°** : 1799- 25

**UBICACIÓN** \*\*: DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

**F. EMISIÓN** : 2025-12-20

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate**

**ASTM D4791-19 (Reapproved 2023)**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE \*\*: ACOPIO 23

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 328-AG-25

N° MUESTRA \*\*: M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-05

TIPO DE MUESTRA \*\*: BASE

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-05

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

| Tamaño de partículas | Clasif. Muestra original | Muestra de prueba | Grupo 1 - Partículas Planas |                   | Grupo 2 - Partículas Alargadas |                   | Grupo 3 - Partículas que cumplen los criterios tanto del Grupo 1 como del Grupo 2 |                   | Grupo 4 - Partículas Ni Planas Ni Alargadas |                   |
|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                      | (%) Retenido             |                   | (%) en Masa                 | PROMEDIO (%) Masa | (%) en Masa                    | PROMEDIO (%) Masa | (%) en Masa                                                                       | PROMEDIO (%) Masa | (%) en Masa                                 | PROMEDIO (%) Masa |
| 1 1/2 in.            | --                       | --                | --                          | --                | --                             | --                | --                                                                                | --                | --                                          | --                |
| 1 in.                | 33                       | 73                | 1                           | 0,4               | 0                              | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 99                                          | 33                |
| 3/4 in.              | 21                       | 127               | 1                           | 0,3               | 0                              | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 99                                          | 21                |
| 1/2 in.              | 23                       | 118               | 4                           | 0,9               | 1                              | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 95                                          | 22                |
| 3/8 in.              | --                       | --                | --                          | --                | --                             | --                | --                                                                                | --                | --                                          | --                |
| No. 4                | 23                       | 107               | 1                           | 0,2               | 0                              | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 99                                          | 23                |
| <b>TOTAL</b>         | <b>100</b>               |                   |                             | <b>2</b>          |                                | <b>0</b>          |                                                                                   | <b>0</b>          |                                             | <b>98</b>         |

Relación Dimensional

1:3

Método de ensayo

A

Partículas Planas y Alargadas % masa

2

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

