

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°073-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
OT N° : 776- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-27

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**) : AERO 23
N° MUESTRA (**) : -
TIPO DE MUESTRA (**) : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales
COD. MUESTRA : 1132-SU-25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-06-12
FECHA EJECUCIÓN : 2025-06-17
REALIZADO POR : I.CH.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 19.7
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 9
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 27%
Método de compactación : ASTM D1557
Método de Preparación : -
Peso-Sobrecarga (lbf) : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió : - ASTM D2216
Clasificación de suelo SUCS : - ASTM D2487
Límites de Atterberg : SI ASTM D4318
Análisis granulométrico : SI ASTM D6913
Otros :

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	1.924	1.812	1.746
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	18.9	17.77	17.13

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	9.1	9.0	8.9
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	15.5	15.8	15.0
----------------------	---	------	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.0	0.0	0.0
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		602	203.5	339	117.0	182	65.2
0.050		1435	477.8	828	277.9	406	139.0
0.075		2091	693.7	1257	419.1	627	211.9
0.100	1000	2784	921.6	1648	547.9	946	316.7
0.125		3388	1120.5	2172	720.2	1181	393.9
0.150		4119	1361.0	2584	856.0	1524	507.1
0.175		4534	1497.9	2853	944.4	1876	622.9
0.200	1500	5102	1684.6	3195	1057.0	2040	676.9
0.300		6861	2263.8	4381	1447.3	2416	800.5
0.400		7971	2629.1	5036	1662.9	2677	886.5
0.500		8324	2745.3	5127	1693.1	2787	922.8

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe




LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°073-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
OT N° : 776- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-27

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 92
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 113
Peso unitario seco (kN/m^3): 18.9

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 56
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 71
Peso unitario seco (kN/m^3): 17.77

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 33
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 43
Peso unitario seco (kN/m^3): 17.13



PESO UNITARIO SECO 100%:	19.7	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	18.7	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	92	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	91	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	113	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	71	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 27/06/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

