

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°083-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 779- 25
OT N° : 796-25
F. EMISIÓN : 2025-07-05

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**) : AERO 01
N° MUESTRA (**) : -
TIPO DE MUESTRA (**) : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales
COD. MUESTRA : 1159-SU-25
FECHA RECEPCIÓN. : 2025-06-18
FECHA EJECUCIÓN : 2025-06-24
REALIZADO POR : I.CH.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 15.08
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 10.8
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 2%
Método de compactación: : ASTM D1557
Método de Preparación: : C
Peso-Sobrecarga (lbf): : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió : - ASTM D2216
Clasificación de suelo SUCS : - ASTM D2487
Límites de Atterberg : SI ASTM D4318
Análisis granulométrico : SI ASTM D6913
Otros :

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	1.522	1.413	1.322
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	14.9	13.86	12.97

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	10.5	10.8	10.9
----------------------	---	------	------	------

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	14.8	14.2	14.5
----------------------	---	------	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.2	0.2	0.3
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		233	74.8	172	54.4	72	20.8
0.050		525	173.1	335	109.2	153	47.9
0.075		788	261.4	547	180.4	243	78.2
0.100	1000	1041	346.6	730	242.0	293	94.9
0.125		1316	439.1	879	291.9	397	130.1
0.150		1525	509.1	1014	337.4	519	171.1
0.175		1689	564.5	1146	381.9	586	193.4
0.200	1500	1789	597.9	1236	412.1	633	209.3
0.300		2151	719.6	1522	508.2	706	233.8
0.400		2356	788.5	1646	549.8	806	267.3
0.500		2444	818.3	1672	558.6	880	292.3

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.






LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°083-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 779- 25
OT N° : 796-25
F. EMISIÓN : 2025-07-05

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 36
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 40
Peso unitario seco (kN/m^3): 14.9

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 24
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 28
Peso unitario seco (kN/m^3): 13.86

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 11
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 13
Peso unitario seco (kN/m^3): 12.97



PESO UNITARIO SECO 100%:	15.1	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	14.3	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	36	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	31	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	40	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	28	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

