

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1009-25 SU06

CLIENTE : RAHEM S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : PLUZ ENERGIA PERU

RECEPCIÓN N° : 1448- 25

PROYECTO ** : LT 60 Kv L669/L672 MARKO JARA

OT N° : 1488- 25

UBICACIÓN ** : ASOCIACIÓN MARKO JARA-ANCON

FECHA RECEPCIÓN : 2025-10-17

** Datos proporcionados por el cliente

FECHA EMISIÓN : 2025-10-18

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>	
Identificación Cono N° :	EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo :	17/10/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa :	1 482,0 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena :	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 17,4	
Volumen calibrado cono :	1 046,0 cm ³			Humedad Óptima (%) : 5,7 Gravedad específica : 2,8	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		AV. MARCO JARA	AV. MARCO JARA	AV. MARCO JARA	AV. MARCO JARA
Progresiva/ Cota / Lado**		CAPA 1 0+150	CAPA 2 0+149	CAPA 3 0+148	CAPA 4 0+147
Tipo de Muestra(**)		MATERIAL PROPIO	MATERIAL PROPIO	MATERIAL PROPIO	MATERIAL PROPIO
Descripción visual del suelo		Arena gruesa con grava	Arena gruesa con grava	Arena gruesa con grava	Arena gruesa con grava
Espesor de la capa**	cm	40	30	20	20
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2 757,2	2 774,8	2 964,8	2 843,3
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	751	739	849	464
Porcentaje de sobretamaño	%	14.4	14.0	15.1	8.83
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	1,90	1,90	1,90	1,85
Densidad seca in situ	g/cm ³	1,80	1,82	1,81	1,77
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	17,64	17,87	17,71	17,32
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	16,67	16,94	16,69	16,74
Porcentaje de compactación	%	96	97	96	96
Criterio de aceptación **	%	95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	4	5	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

