

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1151-25 SU06

CLIENTE : TECSUR S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT. CDRA. 3 Y 4 AV. P. MIOTTA) LIMA - LIMA - SAN
JUAN DE MIRAFLORES

RECEPCIÓN N° : 1656- 25

PROYECTO ** : REFORMAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION 60 KV SET SANTA ANITA

OT N° : 1697- 25

UBICACIÓN ** : AVENIDA DE LA CULTURA - AVENIDA LOS VIRREYES

FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-21

** Datos proporcionados por el cliente

FECHA EMISIÓN : 2025-11-22

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 5	Fecha de ensayo	21/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,505.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.2
Volumen calibrado cono	1,049.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.8 Gravedad específica : 2.8
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	AV. DE LA CULTURA	AV. DE LA CULTURA	AV. DE LA CULTURA	
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 20+70	CAPA 40+80	CAPA 50+77	
Tipo de Muestra(**)	RELLENO CONTROLADO	RELLENO CONTROLADO	BASE	
Descripción visual del suelo	GRAVE ARENOSO COLOR BEIGE	GRAVE ARENOSO COLOR BEIGE	GRAVE ARENOSO COLOR BEIGE	
Espesor de la capa**	cm	20	20	20
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2,742.1	2,580.5	2,772.8
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	1149	1677	1086
Porcentaje de sobretamaño	%	16.8	26.2	15.7
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.50	2.48	2.49
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.35	2.37	2.38
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	23.03	23.26	23.30
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22.35	22.13	22.70
Porcentaje de compactación	%	101	100	102
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	6	5	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

