

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1165-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE
DIRECCIÓN : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352, 353,355,356,357,358.
UBICACIÓN : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1663- 25
OT N° : 1704- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-24
FECHA EMISIÓN : 2025-11-25
** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	24/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,483.0 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 19.4
Volumen calibrado cono	1,064.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 12.5 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE A	CALLE A	CALLE A	CALLE A
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP 1837 - 1861	BZP 1861 - 1873	BZP 1802 - 1837	BZP 1765 - 1802
Tipo de Muestra(**)	PROPIO RASANTE CAPA 3	PROPIO CAPA 2	PROPIO CAPA 2	PROPIO CAPA 2
Descripción visual del suelo	GRAVA LIMOSA Y ARCILLA ARENA	GRAVA LIMOSA Y ARCILLA ARENA	GRAVA LIMOSA Y ARCILLA ARENA	GRAVA LIMOSA Y ARCILLA ARENA
Espesor de la capa**	cm 15	15	15	15
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,592.5	2,692.2	2,484.2	2,571.7
Tamiz del sobretamaño	3/8 in	3/8 in	3/8 in	3/8 in
Masa de sobretamaño	g 120	207	186	199
Porcentaje de sobretamaño	% 2.20	3.63	3.53	3.67
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.11	2.12	2.12	2.11
Densidad seca in situ	g/cm ³ 1.91	1.91	1.92	1.91
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 18.75	18.72	18.80	18.73
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 18.63	18.51	18.61	18.52
Porcentaje de compactación	% 96	96	96	96
Criterio de aceptación **	% 95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 10	11	11	11

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

