

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1179-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1685- 25
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES **OT N°** : 1729- 25
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352, 353,355,356,357,358.
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-26
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-28

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	26/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,483.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 18.6
Volumen calibrado cono	1,064.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 14.6 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE 4	CALLE 4	CALLE 3	CALLE 3
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP 2053 - 2082	BZP 2013 - 2030	BZP 2010 - 2013	BZP 2013 - 2021
Tipo de Muestra(**)	PROPIO CAPA 3	PROPIO CAPA 3	PROPIO CAPA 3	PROPIO CAPA 3
Descripción visual del suelo	LIMOSO ARCHILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCHILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCHILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCHILLOSO GRAVA
Espesor de la capa**	cm 15	15	15	15
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,606.9	2,717.3	2,763.3	2,338.6
Tamiz del sobretamaño	No4	No4	No4	No4
Masa de sobretamaño	g 311	386	118	448
Porcentaje de sobretamaño	% 5.69	6.66	2.02	8.96
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.10	2.13	2.11	2.14
Densidad seca in situ	g/cm ³ 1.87	1.89	1.87	1.89
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 18.32	18.53	18.36	18.57
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 17.98	18.13	18.24	18.02
Porcentaje de compactación	% 97	97	98	97
Criterio de aceptación **	% 95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 12	13	13	13

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

