

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1228-25 SU06

CLIENTE : MADRID EDIFICACIONES SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : JR. TINAJONES NRO. 181 INT. 1201 URB. TAMBO DE MONTE RICO LIMA - LIMA

RECEPCIÓN N° : 1628- 25

PROYECTO ** : EDIFICIO MULTIFAMILIAR SERENETY

OT N° : 1669- 25

UBICACIÓN ** : Jr. El Cascajal 206 - Santiago de Surco, Lima, Lima.

FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-18

** Datos proporcionados por el cliente

FECHA EMISIÓN : 2025-11-19

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 5	Fecha de ensayo	18/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,505.0 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.1
Volumen calibrado cono	1,049.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.2 Gravedad específica : 2.8
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	SOTANO 2	SOTANO 2	SOTANO 2	SOTANO 2
Progresiva/ Cota / Lado**	COTA -6,63	COTA -6,63	COTA -6,63	COTA -6,63
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE	BASE	BASE
Descripción visual del suelo	SUELO ARENOS GRAVOSO COLOR BEIGE	SUELO ARENOS GRAVOSO COLOR BEIGE	SUELO ARENOS GRAVOSO COLOR BEIGE	SUELO ARENOS GRAVOSO COLOR BEIGE
Espesor de la capa** cm	20	20	20	20
Volumen del orificio de prueba cm ³	2,584.7	2,754.0	2,723.3	2,588.1
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño g	1038	669	1060	1013
Porcentaje de sobretamaño %	1.7	1.0	1.6	1.6
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.38	2.36	2.44	2.43
Densidad seca in situ g/cm ³	2.31	2.29	2.32	2.34
Peso unitario seco in situ kN/m ³	22.60	22.42	22.78	22.90
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	21.85	21.97	22.10	22.22
Porcentaje de compactación %	99	99	100	100
Criterio de aceptación ** %	95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	3	3	5	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 19/11/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe